

# BISON®

## SUPER GLUE

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv cianoacrilat lichid. Lipește foarte rapid prin expunere la umezeala din atmosferă.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Cauciuc, metal, porțelan, ceramică, mase plastice ca: PVC, bachelită, poliester, plexiglas, policarbonat și polistiren.

Contacte electrice, carlige de plastic, butoane radio și TV, plastic rigid, semeringuri de cauciuc, arcuri și amortizoare din cauciuc, piatra ornamentală.

Diverse reparații auto, bărci și remorci, piese de schimb, electrocasnice, ornamente, instrumente muzicale, aparatură electronică, relee, echipamente și aparate foto.

Acest adeziv nu este potrivit pentru lipirea materialelor poroase (lemn, carton, hârtie) anumitor mase plastice (polietilena, polipropilenă și teflon) și a parbrizelor auto.

### PROPRIETĂȚI

**Solubilitate:** a nu se dilua.

**Rezistență la temperatură:** -40°C la +95°C.

**Rezistență la îngheț:** bună.

**Rezistență la umezeală:** bună.

**Rezistență chimică:** bună.

### DATE TEHNICE

**Material de bază:** cianoacrilat

**Culoare:** transparent

**Consistență:** 100%

**Greutate specifică:** 1,05g/cm<sup>3</sup>

**Vâscozitate:** 0,1 Pa·s la 20°C

**Punct de inflamabilitate:** + 83°C

### UTILIZARE

**Pregătirea suprafețelor:** suprafețele de lipit trebuie să fie uscate și degresate, lipsite de praf și rugină. A se degresa cu acetona. Suprafețele reactive la acid (ca aluminiul) se tratează mai întâi cu amoniac lichid, după care se spală cu apă și se usucă. Asigurați-vă ca cele două suprafețe de lipit se potrivesc perfect prin suprapunere.

**Scule:** Adezivul se poate utiliza direct din ambalaj, tub sau stilou automat (prin perforare cu un ac, nu utilizați niciodată foarfeca).

**Temperatura de utilizare:** A nu se utiliza la temperaturi sub +10°C..

**Timp de lipire:** de la 3 secunde la 1 minut, depinzând de textura suprafețelor de lipit. O lipire suficient de rezistentă pentru utilizare

este realizată după 2-5 minute. Puterea maximă de lipire este atinsă după 12 ore.

**Consum specific:** o picătură este suficientă pentru o suprafață de 2 cm<sup>2</sup>. A se utiliza doar pentru lipiri punctiforme.

**Instrucțiuni de utilizare:** Scoateți capacul stiloului, tubului sau sticlei. Perforați (punctiform) duza de evacuare a adezivului și aplicați o cantitate cât mai mică de adeziv (cel mult o picătură) pe una din părțile de lipit, deoarece o cantitate în exces mărește considerabil timpul de lipire. Aduceți imediat în contact cele două părți de lipit și presați pentru scurt timp pentru a permite adezivului să se întindă omogen pe suprafața de contact. Presiunea manuală este suficientă.

În cazul lipirii metalelor, timpul de lipire se poate reduce suflând pe cele două suprafețe înainte de aducerea lor în contact.

### PETE:

Îndepărtați petele cât mai repede cu o cârpă curată. Petele de adeziv uscat sunt foarte greu de îndepărtat. Acetona dizolvă adezivul într-o anumită măsură (foarte încet).

### DEPOZITARE:

Bison Super Glue trebuie depozitat într-un loc uscat, întunecos și rece, de preferat sub 5°C.

### ATENȚIE!

Bison Super Glue conține ester de acid cianoacrilic. Este periculos. Lipește pielea și ochii în câteva secunde! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu pielea, se vor evita încercările de îndepărtare directă a adezivului. Se va îndepărta cu acetona adezivul, după care se va spăla pielea cu apă. În cazul contactului cu ochii, nu se vor folosi solvenți! Se țin peoapele deschise, se spală cu multă apă și se apelează la ajutor medical. A nu se inspira vaporii! A se utiliza numai în spații bine aerisite (ventilate)

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.