



# Den Braven

## Fisa tehnica

### Den Braven IZOLANT ACOPERIS

Izolant pe baza de cauciuc sintetic



#### Descrierea Produsului

Den Braven Elasto Rubber este un etansant versatil cu intarire prin evaporarea solventilor rezultand un cauciuc plasto-elastic.

#### Beneficii

- Adera pe majoritatea suprafetelor, chiar si umede
- Se poate vopsi cu vopsele pe baza de apa si sintetice

#### Aplicatii

Den Braven Elasto Rubber a fost dezvoltat pentru reparatii rapide la rosturi si fisuri in piatra, beton si metal. De asemenea, este recomandat pentru a repara scurgerile in jgheaburi si alte suprafete supuse umiditatii.

#### Metoda de lucru

#### Informatii suplimentare

Baza		Synthetic rubber
Contractie		approximately 20%
Densitate		0,95 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505	25 ± 5
Modul de elasticitate 100 %	N/mm2	0,5
Rezistenta la temperatura		-25°C to +100°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Timp de formare a crustei	@ +23°C/50% RH	3-5 minutes

*Acestea sunt valori tipice*

#### Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

#### Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare: +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si suprafete). Toate suporturile trebuie sa fie solide, curate si fara grasime si praf. Curatati suprafetele cu agentul de curatare Den Braven Cleaner. Elasto Rubber adera perfect fara utilizarea unui primer pe majoritatea suprafetelor poroase. Testati intotdeauna aderența inainte de aplicare.

#### Curatare

Materiale si instrumentele neintarite pot fi curatate prin utilizarea agentului de curatare Den Braven Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat numai mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Cleaning Wipes.

#### Culori

- Transparent

#### Ambalare

- Cartus



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Fisa tehnica

### Den Braven IZOLANT ACOPERIS

Izolant pe baza de cauciuc sintetic

*Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii*

*Produs*

#### Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

#### Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

#### Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

#### Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



**Den Braven**

Bostik Romania  
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov  
T +40 (372) 833 300 | E [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)

09-04-2024  
12:46:59  
CEST