



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Fire Sealant 1200°C

Mortar refractar 1200°C

Descrierea Produsului

Fire Sealant 1200°C este un izolan dur si rezistent la temperaturi ridicate.

Beneficii

- Rezistenta la temperaturi ridicate de pana la 1200°C

Aplicatii

Fire Sealant 1200°C poate fi utilizat pentru etansarea rosturilor in sobe, seminee si cuptoare. Pentru lipirea si imbinarea pietrelor rezistente la temperaturi ridicate: burlane, sobe, cuptoare, calorifere, gratare, cahle, la izolarea elementelor aflate in contact direct cu focul.

Metoda de lucru

La prima expunere la temperaturi ridicate se recomanda treptat cresterea temperaturii. Umezeala prezenta in agentul de etansare Fire Sealant 1200°C poate duce la formarea de bule.

Informatii suplimentare

Baza	Sodium Silicate
Densitate	2,0 g/ml
Rezistenta la inghet in timpul transportului	Up to -15°C
Rezistenta la temperatura	+1200°C
Temperatura de aplicare	+5°C to +40°C
Timp de intarire	1-4 days

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa

Pregatirea si Finisarea suprafetelor

Inainte de a utiliza Fire Sealant 1200°C, consultati Fisa cu date de securitate. Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea aderenței anterior aplicării. Suprafetele foarte

poroase trebuie umezite usor. Curatati suprafetele cu atentie, folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner. Aplicati Fire Sealant 1200°C cu ajutorul unui pistol profesional.

Curatare

Materiale si instrumentele neintarite pot fi curatate prin utilizarea agentului de curatare Den Braven Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat numai mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Cleaning Wipes.

Culori

- Negru

Ambalare

- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 9 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizării. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

09-04-2024
14:10:46
CEST