

Informații Produs

Bandă din polietilenă transparentă cu rezistență ridicată

tesa® 4668 este o bandă din polietilenă compusă dintr-o folie din polietilenă transparentă de 110µm și un adeziv acrilic. tesa® 4668 este o bandă foarte robustă pentru o gamă largă de aplicații, de multe ori utilizată pentru îmbinarea foliilor din polietilenă de densitate redusă în construcții și clădiri de case.

Caracteristici:

- rezistență UV foarte bună
- adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire
- rezistență la intemperii și la apă
- rezistență bună la abraziune
- rezistență foarte bună la solvenți
- avizată de Institutul Suedez de Avizare Tehnică în Construcții (SITAC) pentru îmbinarea foliei de polietilenă în construcții

Domeniul principal de aplicare

- Repararea pieselor plastice atât de interior cât și de exterior
- Repararea serelor
- Sigilarea pungilor de plastic
- Îmbinarea materialelor filmice anti vaporii
- Proiectată special pentru îmbinarea foliei din polietilenă de densitate redusă în construcții/clădiri de case

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	folie de polietilenă	• Culoarea căptușelii	transparent
• Grosime totală	140 µm	• Rezistență la temperatură pe termen scurt	95 °C
• Tipul adezivului	acrilic	• Rezistență la temperatură (30 min)	95 °C
• Elongatie	500 %	• Rezistență la UV	24 săptamani
• Rezistență la rupere	20 N/cm		

Caracteristici

• Rezistență la ruperea cu mâna	••	• Rezistență la agenți de înmuiere	••
• Ușor de îndepărtat	da	• Rezistență la UV	••••
• Adekvat scrisului	nu	• Water resistance	••••
• Certificat în conformitate cu	nici unul	• Fluorescent	nu
• Rezistență la abraziune	•••	• Conformitate	••••
• Rezistență la îmbătrânire (UV)	•••••	• Aburire	•••
• Rezistență la umiditate	•••	• indepartare după 14 zile (23°C)	•••
• Rezistență la apă sărată	••	• indepartare după 14 zile (85°C, 95% r.h.)	•••

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: •••• foarte bine ••• bine •• mediocru • slab

tesa® 4668

Informații Produs



Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeleas garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04668>