



FIX PRO ADEZIV EXTREM 2X

Adeziv cu intarire rapida rezistenta foarte puternica

TECHNICAL SHEET 14/06/2023

AVANTAJE INTELIGENTE

- Adeziv ecologic: fara solventi, izocianati
- Timp de formare a crustei mic 5-10 min.
- Rezistenta ridicata intr-un timp scurt
- Rezistenta mecanica ridicata
- Cost mai redus, datorita stratului adeziv subtire de 2 mm
- Intarire neutra, aproape inodora
- Adera perfect la o gama larga de materiale de constructie

DESCRIERE

Adeziv hibrid cu intarire extrem de rapida, ce ofera o rezistenta foarte rapida pentru fixarea obiectelor grele.

APLICARE

Dezvoltat in mod specific ca un adeziv puternic cu intarire rapida si rezistenta ridicata pentru a lipi o gama larga de materiale de constructie, inclusiv pentru lipirea pe verticala a elementelor grele, cum ar fi caramida, piatra si placile ceramice. Oferă o aderență excelentă la majoritatea materialelor de constructie, inclusiv PVC, metal, lemn, poliuretan, oțel, aluminiu, piatra, sticla si tencuiala. Poate fi utilizat atat la interior cat si la exterior si este adecvat pentru tigla, plinta, panouri, materiale de placare.

MOD DE UTILIZARE

IMPORTANT: Inainte de a utiliza produsul, consultati fisa cu date de securitate. Taiati varful tubului in partea superioara, avand grija sa nu deteriorati filetul. Taiati duza la un unghi de 45° la diametrul necesar si insurubati-o pe cartus. Introduceti cartusul intr-un pistol pentru cartuse si apasati in mod repetat pe tragaci pana cand iese adezivul. Aplicati adezivul in mod „aerisit” in snururi verticale pe una dintre suprafete, aliniati si imbinati suprafetele asigurandu-va ca presati snurile de adeziv. Snururile cu diametrul de 5 mm sunt in general suficiente.

CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	3,0-3,5 N/mm ²
Viteza de aplicare	Ø2,5 mm/6,3 bar	100-150 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Hibrid
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 de ore
Densitate	ISO 1183-1	1,55-1,60 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	100-150%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec.	70-75
Formarea peliculei	@ +23°C/50% RH	5-10 minute (DBTM 16)
Rezistenta la temperatura		-40°C la +90°C
Rezistenta la tractiune	DIN 53504 S2	3,0-3,6 N/mm ²

Acestea sunt valori tipice

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase.
- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa.
- Nu este recomandat pentru rosturile de miscare.
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine).

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati suprafetele cu Agent de curatare. Adera perfect, fara utilizarea unei amose, pe majoritatea substraturilor neporoase. Testati intotdeauna aderența inainte de aplicare.

CURATARE

Materialul neintarit si uneltele pot fi curatate folosind Agent de curatare. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Servetele.

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, intre +5°C si +25°C, termen de valabilitate pana la **12 luni** de la data fabricatiei, depozitat intr-un loc uscat.

CERTIFICARI

Certificat de emisii M1

SANATATE SI SIGURANTA

Fisa tehnica de securitate a produsului trebuie citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta este disponibila la cerere si prin intermediul site-urilor noastre web.

GARANTIE

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

AMBALARE

Cod articol	172112389
Descriere	ADEZIV EXTREM 2X NEW 290ML FIXPRO
Buc./box	12
Cod EAN produs	5948966021262
Cod EAN box	5948966021279

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

