



FIXPRO ADEZIV DE MONTAJ POLIURETANIC

Adeziv monocomponent D4

TECHNICAL SHEET 09/01/2023

AVANTAJE INTELIGENTE

- Adeziv puternic, durabil si rezistent la apa
- Adecat pentru aplicatii pe verticala
- Aderenta excelenta, fara amorsa, pe majoritatea suprafetelor, chiar si pe cele umede
- Indeplineste conditiile EN 204 – Clasa D4

DESCRIERE

FIXPRO ADEZIV DE MONTAJ POLIURETANIC este un adeziv poliuretanic fara solventi, cu o structura pastoasa (tixotropica), ceea ce face ca adezivul sa fie adecat pentru aplicatii pe verticala. Adezivul se intareste prin reactia cu umiditatea de pe suprafata si cu umiditatea mediului si formeaza o legatura puternica, durabila si rezistenta la apa.

APLICARE

FIXPRO ADEZIV DE MONTAJ POLIURETANIC a fost dezvoltat pentru lipirea lemnului, metalului, pietrei, betonului, PVC si a materialelor izolante, cum ar fi spuma PU, polistiren, vata minerala si vata de sticla.

MOD DE UTILIZARE

Aplicati adezivul din cartus pe o parte. Conectati materialele care urmeaza sa fie lipite intre ele in intervalul de timp corect. Preveniti orice deplasare.

Aplicatii pe panouri

Aplicati FIXPRO ADEZIV DE MONTAJ POLIURETANIC in snururi de 6 mm la 5 cm fata de margine si la o distanta de aproximativ 20 pana la 40 cm unele de altele. Presati imediat panoul cu putere pe perete. Este necesara sustinerea panourilor pana la 24 de ore.

Placi, plinte si alte aplicatii

Aplicati adezivul in mod egal in snur, la o distanta de 20 cm unele de altele. Materialul trebuie pus pe pozitie prin miscare usoara si prin aplicarea unei presiuni uniforme. La final, apasati cu putere. Din cauza diversitatii mari de suprafete, se recomanda efectuarea de teste inainte de aplicare. Pentru mai multe informatii, consultati buletinele tehnice din baza de cunostinte de pe site-ul nostru www.denbraven.com.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viteza de aplicare	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Poliuretan
Densitate	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Rezistenta la forfecare	N/mm ²	12 MPa
Formarea peliculei	@ +23°C/50% RH	7 minute
Rezistenta la temperatura		-30°C la +70°C

Acestea sunt valori tipice

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase.
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine).

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare (se aplica in functie de mediu si substraturi): +5°C pana la +40°C. Suprafetele trebuie sa fie solide, curate, uscate si fara urme de grasime sau praf. Indepartati particulele libere de pe suprafete. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare. Pentru o intarire corespunzatoare, unul dintre substraturi trebuie sa fie poros.

CURATARE

Materialul neintarit si uneltele pot fi curatați folosind agent de curatare. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu servetele.

TERMEN DE VALABILITATE

9 luni de la data de fabricatiei, pastrat intr-un loc racoros si uscat, in ambalajul original, nedeschis, intre +5°C si +25°C,. Depozitati recipientele in pozitie verticala.

CERTIFICARI

A+ (Eurofins ISO 16000)
EN 204 D4

SANATATE SI SIGURANTA

Fisa tehnica de securitate a produsului trebuie citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta este disponibila la cerere si prin intermediul site-urilor noastre web.

GARANTIE

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

AMBALARE

Culoare	Alb-galben
Cartus	300ml

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmațiile, informațiile tehnice, datele si recomandările continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik Romania
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexacitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal teste de la fata locului. Termenii si Conditiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.