



Ardaflex® Multi

ADEZIV HIBRID MONOCOMPONENT UNIVERSAL

AVANTAJE INTELIGENTE

- Pentru pereti si pardoseli
- Pe metal, aluminiu, otel
- Gata de utilizare
- Utilizare universala
- Aderenta foarte buna

DESCRIERE

Ardaflex Multi este un adeziv hibrid monocomponent universal, cu intarire prin absorbtia umiditatii, bazat pe tehnologia SMP.

- Adecvat pentru montarea placilor pe suprafete de perete si pardoseala (numai la interior). Aplicabil pentru productia industriala.
- Ca adeziv pe suprafete mici pentru repararea pardoselilor din parchet, dale si mocheta.
- Pentru lipirea, de exemplu, a placilor din spuma PU, a placilor din spuma rigida, a vatei minerale, etc.
- Pentru montarea placilor (dalelor) metalice pe suporturi absorbante si neabsorbante.
- Pentru lipirea placilor metalice pe pereti magnetici.

Ardaflex Multi este foarte elastic, cu o aderenta initiala foarte mare si caracteristici adezive foarte bune, de asemenea pe substraturi neabsorbante. Se aplica in special pentru montarea placilor pe substraturi metalice degresate, din aluminiu si otel. Ardaflex Multi reduce zgomotul de impact si zgomotul din incapere in combinatie cu placile. Ardaflex Multi este un adeziv cu emisii foarte scazute conform GEV-EMICODE EC 1R plus, fiind inodor si lipsit de solventi.

MOD DE UTILIZARE

Montarea placilor cu spatele neted sau structurat pe piatra, ceramica, placi din fibrociment, otel, aluminiu, placi de constructii, panouri pe baza de lemn, placi aglomerate V100, placi OSB clasa 3, acoperiri slefuite din rasina epoxidica, mese de lucru pentru bucatarie etc.

De asemenea, se aplica si pentru montarea „placa pe placa”.

APLICARE

PREGATIREA SUBSTRATULUI

Suprafata trebuie sa fie plana, uscata in permanenta, curata, fara fisuri si rezistenta tractiune si compresiune. Daca este necesar, indepartati rugina sau grasimea de pe metale.



Cerinte minime privind suportul: 20 N/mm² (rezistenta la compresiune) si 1,0 N/mm² (rezistenta la tractiune).

Datorita caracteristicilor de aderenta foarte bune ale Ardaflex Multi, acest adeziv universal poate fi aplicat direct pe substratul pregatit, fara a utiliza o amorsa.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Adezivul trebuie sa aiba o temperatura de cel putin +18°C.

Inainte de folosire "masati" usor pungile de adeziv.

Nu aplicati Ardaflex Multi la temperaturi ale componentelor sau ale mediului ambiant mai mici de +10°C.

Aplicati Ardaflex Multi pe substrat cu ajutorul unei mistrii (gletiere) dintate. Placile se aplica in patul de adeziv in maxim de 40 de minute si se preseaza ferm.

Deoarece adezivul are nevoie de umiditate pentru a se intari, este de preferat sa umeziti spatele (intradosul) placilor cu un burete umed sau cu un pulverizator, in special inainte de a le monta pe substraturi neabsorbante (de exemplu pe metal). Indepartati imediat scurgerile de adeziv de pe pardoseala folosind, de exemplu: spirt (alcool).

Respectati instructiunile producatorilor de parchet, acordand o atentie deosebita instructiunilor de aplicare si adecvarii lamelilor pentru lipire.

Pardoselile montate cu Ardaflex Multi pot fi chituite dupa 12 ore, in functie de latimea si adancimea rosturilor, folosind chit de rosturi, de exemplu: Bostik Premium Fuge, Flex Fuge sau Maxi Fuge.

CARACTERISTICI TEHNICE

Baza materialului	Polimeri silanici modificati (SMP)
Culoare	Alb-gri
Vascozitate	Usor de aplicat / fara contractii
Greutate specifica	Aproximativ 1,55 g/m ³
Timp de montare	Aproximativ 40 de minute
Conditii de aplicare	Se aplica cel mai bine la o temperatura cuprinsa intre +18°C si +23°C; temperatura substratului trebuie sa fie de cel putin +10°C; Umiditate relativa a aerului nu mai mare de 65%
Timp pentru trafic pietonal / incarcare	Dupa aproximativ 12 ore, in functie de conditiile ambientale
Rostuire	Dupa aproximativ 12 ore
Timp pentru incarcarea la intreaga capacitate	Dupa aproximativ 7 zile
Consum, dimensiunea crestaturii mistriei	Aproximativ 1,2 kg/m ² , 4 x 4 x 4 mm (C 1) Aproximativ 1,3 kg/m ² , 6 x 6 x 6 mm (C 2)
Agenti de curatare	Pentru adeziv neintarit, de exemplu Bostik Solvent 250
Adecvat pentru utilizare la incalzirea prin pardoseala	Da - Luati in considerare prospectele aplicabile si instructiunile suplimentare emise de Zentralverband des deutschen Baugewerbes
GISCODE	RS 10. Acesti adezivi sunt substante de substitutie (inlocuire) pentru materialele de montare cu continut ridicat de solventi, ale caror limite la locul de munca sunt depasite atunci cand sunt prelucrate (Giscode S 1 - S 6).
GEV-EMICODE	EC1 R, emisii foarte scazute

Ambalare	Galeti de plastic de 5 kg si 15 kg
Cod EAN	



DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 12 luni in ambalajul original sigilat. A se pastra intr-un loc racoros si uscat, la o temperatura cuprinsa intre +5°C si +25°C.

AMBALARE

Cod articol	30616214 (5 kg); 30616339 (15 kg).
Denumire produs	Bostik Ardaflex Multi
Culoare	Alb-gri

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare. <https://bostiksdcs.thewerccs.com/default.aspx>

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandari continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandari, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

