

Data rev.: 12.09.2022

FISA TEHNICA

STICKY ADEZIV TIP B Pentru constructii si uz casnic

1. Descriere produs

Adeziv tip aracet pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianți, extenderi și aditivi

2. Domeniul de utilizare

Se utilizează ca liant pentru îmbunătățirea caracteristicilor de rezistență ale betoanelor, mortarelor și zugrăvelilor, ca liant pentru realizarea de chituri de reparatii pentru suprafețe cu fisuri, ca adeziv de uz casnic și industrial, pentru lipirea gresiei și a ceramicii în amestec cu ciment și ipsos.

3. Caracteristici principale;

- îmbunătățește priza materialelor de construcții;
- îmbunătățește aderența la suport.

4. Caracteristici tehnice:

| Nr. crt. | CARACTERISTICA | CONDIȚII DE ADMISIBILITATE | METODA DE ANALIZA |
|----------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3. |
| A | Caracteristicile produsului | | |
| 1. | Aspect | dispersie omogenă, fără depuneri sau impurități | examinare vizuală |
| 2. | Culoare | alba | vizual |
| 3. | Densitate la 23°C, g/cm ³ | 1,3 – 1,5 | SR EN ISO 2811-1:2016 |
| 4. | pH | 7,5 - 9 | SR EN ISO 787-9:2019 |
| 5. | Conținut de substanțe nevolatile, % | 60 ± 2 | SR EN ISO 3251:2008 |
| B | Caracteristicile peliculei | | |
| 1. | Aspect pelicula | pelicula uniformă, albă | vizual |

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Produsul se diluează cu apă potabilă;

Adezivul și materialul de construcție se amestecă până la omogenizarea completă;

Se introduce în procent de 9-10%, raportat la masa totală de material.

Pregătirea suprafețelor

Suporturile pe care se aplică trebuie să fie curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Curățarea echipamentului de lucru se face imediat după întrebuințare cu apă sau apă cu detergent.



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Conditii de aplicare:

- temperatura produs: 10 – 30°C;
- temperatura suprafata: 10 – 30°C;
- temperatura mediu: 10 – 30°C;
- umiditate suprafata: 1 – 12 %;
- umiditate mediu: 20 – 80 %.

6. Consum specific: 9-10%, raportat la masa totala de material si functie de utilizare.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș.:
0,5 kg; 1 kg; 3 kg; 5 kg; 10 kg; 24 kg .

Depozitare si transport - Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de min. + 5°C si max. 30 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciaza si devin neaplicabile. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Termen de valabilitate: 18 luni, in ambalajul original inchis etans, pastrat in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Deșeuri: reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.