

MOTIP POLYESTER FINE FILLER

Chit poliesteric foarte fin



DESCRIEREA PRODUSULUI

Chit poliesteric bicomponent foarte fin, foarte elastic pentru umplerea micilor denivelări și pentru „umplerea fină” a suprafețelor pretratate. Se aplică pe metal, lemn, beton și pe punctele de reparat umplute cu Chitul pentru mase plastice. Întărirea rapidă permite lucrul asupra acestuia la scurt timp după aplicare. Componentele de umplere micro-fine au ca rezultat o suprafață foarte netedă.

Pentru utilizare universală asupra multor materiale de la mașină, în construcții și în sectorul hobby.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Compoziție din rășină poliesterică nesaturată cu reactivitate ridicată și o combinație nouă de pigmenți cu material de umplere fin
- Rezultă o suprafață foarte netedă
- Ușurință în aplicare
- Ușor de șlefuit
- Aderență foarte bună
- Nu conține azbest și silicon
- Timpul scurt de întărire permite lucrul asupra acestuia la scurt timp după aplicare
- Rezistență la acizi slabi și baze, combustibili, solvenți, apă și sare pentru degivrare

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: rășină poliesterică cu material de umplere

Culoare: alb - gri

Miros: stiren

Consistență: moale, tixotropică, păstoasă

Perioada de prelucrabilitate la 20°C: aprox. 3 - 5 minute

Temperatura de lucru: min. 12°C

Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă a aerului 50%): poate fi sablat după aprox. 20 minute

Temperatura de aprindere: aprox. 33°C (rășină); nu se aplică pentru întăritor

Densitate la 20°C: chit 1,7 g/cm³, întăritor 1,15 g/cm³

Adăugare întăritor: 2 - 4% (amestec optim 2,5%)

Temperatura la care rezistă materialul întărit: 120°C

Stabilitate la depozitare: 24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°- 25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

Ambalaj: recipiente din metal cu inel; întăritor: tuburi din plastic.

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Aplicare:

- Obiectul ce urmează a fi reparat trebuie să fie curățat de rugină, uscat, degresat și șlefuit.
- Amestecați bine cantitatea necesară de chit din cutie cu doza corespunzătoare de întăritor.
- Aplicați materialul amestecat într-un strat de grosimea dorită. Dacă este necesar, șlefuiți cu șmirghel umezit (granulație 400)
- Curățați uneltele imediat după utilizare, dacă este necesar cu un diluant nitro.
- Nu turnați materialul amestecat înapoi în cutie.
- După aprox. 20 minute zona reparată poate fi găurită, șlefuită, tăiată cu ferăstrăul, pilită și vopsită.
- După șmirgheluire cu hârtie abrazivă umedă (400) se poate aplica vopseaua. Chitul poliesteric foarte fin este foarte elastic și ușor de șmirgheluit.
- Compusul de umplere poate fi aplicat pe suprafețe cu temperaturi scăzute (minim +5°C). Materialul de umplere trebuie să aibă temperatura camerei.
- **Recomandare:** nu aplicați direct pe suprafețe zincate; acestea trebuie mai întâi grunduite cu un grund pentru zinc.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°-25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.