



# SOUDAL



FEHÉR - ALB - БЯЛ

## SZANITER SANITAR САНИТАРЕН



**FRESH**  
HIGIÉNA - IGIENA  
ХИГИЕНА

NEUTRÁLIS · NEUTRU · НЕУТРАЛЕН  
SZILIKON · SILICON · СИЛИКОН



HU - Tartósan rugalmas  
neutrális szaniter szilikon  
párás, nedvességel terhelt  
helyekre.



RO - Etanșant pe bază de  
silicon neutru permanent  
elastic pentru pentru aplicații  
în spații sanitare sau umede.

**FELÜLETEK:** • Műanyagok • Porcelán • Zománc • Mázás csempe • Kerámia csempe • Üveg • Kő • Akrikádák • Rozsdamentes acél

Nem alkalmas természetes köveken történő használatra (pl. márvány, gránit stb.).

**FELHASZNÁLÁS:** A felület legyen tiszta, száraz, portól és zsírtól mentes. Hordja fel a szilikont egyenletes mennyiségben és simítsa el még a bőrképződés előtt. Tisztítás friss állapotában Swipex tisztítókendő vagy aceton segítségével.

**TÁROLÁS:** Száraz, hűvös helyen (+5°C és +25°C között). Használat után nyomjon ki egy kis mennyiséget a csőről és zárja le a kupakkal.

**SZÁRADÁSI IDŐ:** Bőrösedés kb. 5 perc • Átkötési sebesség 2 mm / 24 óra

**KIADÓSSÁG:** 1 db 280 ml-es kartus = 24 m 5x5 mm-es háromszög alakú hézaghoz.

További információkat a Technikai adatlapban találhat a [www.soudal.hu](http://www.soudal.hu) oldalon. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

**SUPRAFEȚE:** • Plastic • Email • Sticlă • Plăci ceramice • Porțelan • Piatră • Dale vitrate • Căzi acrilice • Oțel inoxidabil

Nu este potrivit pentru utilizare pe piatră naturală (de ex. marmură, grănit etc.).

**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:** Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de praf sau grăsimi. Aplicați etanșantul uniform și finisați cu soluție de apă și săpun înainte de formarea peliculei. Curățați uneltele cu acetona sau șervețele Swipex imediat după utilizare.

**DEPOZITARE:** După utilizare extrudați un puțin etanșant și închideți vârful cu capacul. Depozitați în locuri reci și uscate (+5°C până la +25°C).

**TIMP USCARE:** • Formare peliculă după 5 min. • Complet uscat cca. 2 mm/24 h.

**CONSUM:** (Cartuş 280 ml = 24 m, pentru un rost de formă triunghiulară de 5 x 5 mm  
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați fișa tehnică pe [www.soudal.ro](http://www.soudal.ro). Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

BG - Постоянно еластичен, неутрален силиконов уплътнител за запълване на fugи в санитарна или влажна среда.

**ПОВЪРХНОСТИ:** • Пластмаси • Стъкло • Камък • Керамични плочки • Порцелан • Emailирани плочки • Вани • Нерждаема стомана

Не е подходящ за употреба върху естествен камък (напр. мрамор, гранит и др.).

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПТРЕБА:** Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, обезмаслени и обезпращени. Нанесете уплътнителя равномерно и оформете fugата с помощта на сапунен разтвор, преди формиране на повърхностен слой. Почистете инструментите с ацетон или Soudal Surface Cleaner незабавно след употреба.

**СЪХРАНЕНИЕ:** След употреба, извадете малко от уплътнителя и сложете обротно капачката на найкрайника. Съхранявайте на сухо и прохладно място (+5°C до +25°C).

**ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ:** • Формиране на външен слой след 5 мин.  
• Пълно втвърдяване около 2 мм / 24 часа

**РАЗХОДНА НОРМА:** 280 мл. флакон = 24 м. при триъгълна fuga 5 x 5 мм

За повече информация, моля проверете техническия информационен лист на [www.soudal.bg](http://www.soudal.bg). Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

HU: Biocid tartósítószer: OT tartalmaz. Allergénis reakciót válthat ki. RO: Conține biocide: conservanți OT. Poate provoca o reacție alergică. BG: Съдържа бициден: Консерванти OT. Може да предизвика алергична.

HU: Felhasználható: lásd felül • RO: Expira: la: vezi pe tub • BG: Най-добър до : виж роре



280 ml e

363768-CAR

Soudal NV  
Everdongenlaan 18  
2300 Turnhout, Belgium  
Tel +32 14 42 42 31  
[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

Soudal Magyarország Kft.  
2040 Budaörs,  
Gyár u. 2,  
Tel.: +36 23 880-800,  
[www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)

Soudal RO,  
Șos. București-Târgoviște  
697C, Crevedia Logistic  
Park, Crevedia-137180,  
Judet Dâmbovița,  
Tel/Fax: 021.351.58.04,  
[www.soudal.ro](http://www.soudal.ro)

Судал ЕООД,  
бул. "Цариградско шосе"  
№ 425, Складова база  
Юнивърсал - офис 302,  
1138 София,  
Tel.: 02/ 931 21 86,  
[www.soudal.bg](http://www.soudal.bg)

CE 19  
NB0074  
SOUDAL  
DoP 231560  
EN15651-1  
F-EXT-INT 25LM  
EN15651-2  
G 25LM  
EN15651-3  
XS1



5 411183 200647

**PREMIUM**

KIVÁLÓ TAPADÁS  
ADERARE EXCELENTĂ  
ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ

100%  
SZILIKON  
SILICON  
СИЛИКОН

SZAGTALAN  
INODOR  
БЕЗ МИРИС

