Vopsești ușor cu

Policolor
din 1965

SPOR®

TOTALL PAINT

REVOPSEȘTI
REDECOREZI
REFOLOSEȘTI

INTERIOR
EXTERIOR

- Pentru orice suprafață: MDF, PAL, METAL, LEMN, STICLĂ, FAIANȚĂ
- Pe bază de APĂ
- INTERIOR și EXTERIOR

RO **Utilizare:** Vopsea pe bază de apă, de înaltă calitate, cu finisaj satinat, potrivită atât pentru interior, cât și pentru exterior. Se poate aplica pe multiple tipuri de suprafețe: metal, PVC, lemn, MDF, PAL, sticlă etc. Produsul are o rezistență excelentă la intemperii, aderență foarte bună pe substrat, precum și proprietatea de block resistance: rezistență la lipirea sub presiune.

Disponibil în 8 culori. ATENȚIE! Uniformitatea culorilor poate fi obținută folosind produse din același lot de fabricație! Culorile obținute din loturi diferite este recomandat să fie amestecate împreună înainte de aplicare. Nuanțele pot să difere în funcție de substratul pe care se aplică, temperatură și umiditate!

Pregătirea suprafeței: Suprafața trebuie să fie curată, uscată, degresată, fără urme de rășini sau rugină. Straturile vechi de vopsele se îndepărtează și se curăță complet. Pentru suprafețele din lemn, pentru o protecție sporită, se poate aplica în prealabil Spor Villa Yacht Impregnant pe bază de apă. Se așteaptă uscarea (4-6 ore) înainte să se aplice vopseaua. Suprafețele metalice se acoperă cu un grund anticoroziv.

Aplicare: Înainte de utilizare produsul se omogenizează. Produsul se poate aplica folosind pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Dacă este necesar, se diluează cu până la 5% apă. Se aplică la temperaturi mai mari de 5°C. Al doilea strat se aplică la 3-4 ore după primul. După utilizare, uneltele de lucru și suprafețele murdare se vor curăța cu apă înainte de uscare.

Timp de uscare la atingere: 30 minute; **Timp de uscare pentru reacoperire:** 3-4 ore; **Timp de uscare completă:** 24 ore.
Temperaturile ridicate / foarte scăzute și umiditatea crescută pot influența timpul de uscare și calitatea lucrării.

Consum: 15-18 m^2/litru/strat, în funcție de tipul de substrat.

Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în ambalaj original, închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare. ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului. A se feri de înghețț

Depozitare: În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C.

Fraze de precauție: P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un medic, un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.

Fraze EUH: EUH211 - Atenție! La pulverizare, se pot forma picături respirabile periculoase. Nu inspirați vaporii, ceața sau aerosolii. EUH208 - Conține 1,2 - benzisothiazol - 3(2H) - one (2634-33-5), masă de reacție de 5 - chloro - 2 - methyl - 2H - isothiazol - 3 - one și 2 - methyl - 2H - isothiazol - 3 - one (3:1) (55965-84-9). Poate provoca o reacție alergică.

Pentru produsul gata de aplicat COV limită UE g/L cat. A/d 130(2010) COV Produs, max g/L:130

IMPORTANT! Suprafețele vopsite cu Spor TotALL pot fi spălate după 2 săptămani de la aplicare. Peliculele vopselelor pe bază de apă 1K ajung la maturitate (performanța de exploatare sigură) după minim 2 săptămâni, în condiții de mediu 23°C și umiditate sub 75%. Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe expuse la trafic (ex. gresie, parchet, trepte scări) și pe suprafețele care intră în contact des cu apa, cum ar fi cabinele de duș, spatiile din jurul chiuvetelor, blaturile de bucătărie. Expunerea repetată la apă, curățarea mecanică și chimică a suprafețelor utilizând substanțe de tipul detartranților și dezinfectanților pot cauza deteriorarea peliculei de vopsea.

Fabricat în UE. Policolor S.A.,
Bd. Timișoara nr. 98, sect. 6, București, România 061334.
Tel: 021 345 17 30; e-mail: office@policolor.ro; **www.policolor.ro**

600ml℮