

BISON® FLOORING ADHESIVE

Adeziv gata de utilizare pentru mocheta, linoleum si pluta



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv gata pentru utilizare pentru mocheta, linoleum si pereti de pluta. Adeziv pe baza de apa.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea linoleumului cu suport textil (cel simplu nu adera la acest tip de adeziv), a covoarelor textile, de iută, toate obligatoriu cu suport /substrat textil, a peretilor acoperiti cu pluta pe suprafete poroase precum ciment, beton si lemn. A nu se folosi in combinatie cu PVC (vinilin).

PROPRIETĂȚI

- usor de utilizat
- fara solventi
- nu rezista la umiditate

UTILIZARE

Conditii de lucru: Nu utilizati la temperaturi mai mici de +15°C si/sau la o umiditate relativa sub 65%.

Tratament preliminar: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie poroase, nivelate, solide, degresate si lipsite de praf.

Unelte necesare: Spaclu zimtat nr.2.

APLICARE

Diluare: Daca adezivul este prea vascos, acesta se poate dilua cu apa.

Acoperire: 2-3 m²/kg

Instructiuni de utilizare: Aplicati adezivul in mod uniform pe suprafata (curatata, uscata si

degresata in prealabil) cu ajutorul unui spaclu zimtat Bison nr 2. Puneti linoleumul, mocheta sau peretele de pluta, peste adezivul umed, in timp de 15 minute, presati apoi ferm sau rulati cu ajutorul unei role. Modificarile de pozitie pot fi facute in timp de 15 minute dupa aplicare. Se poate supune presiunii dupa aproximativ 24-48 ore.

Faza deschisa: aprox. 15 minute

Pete/reziduuri: Petele proaspete de adeziv se indeparteaza imediat cu apa. Resturile de adeziv uscat se indeparteaza dupa inmuiera indelungata in apa si cu ajutorul unui cutit.

TIMP USCARE:

Uscare/timp de intarire: aprox .24-48 ore

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE:

Rezistenta la umezeala: zero

Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre - 20°C si +50°C

Rezistenta la chimicale: buna

SPECIFICATIILE TEHNICE

Bază: lesie sulfitea

Vâscozitate: pasta

Continut solid: aprox 79%

Densitate: 1,61 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. A se depozita in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro