

CASABELLA

Vopsea lavabila pentru exterior

DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilostirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aplicabilitate usoara, etalare foarte buna
- Aderenta foarte buna la suport
- Uscare rapida
- Putere mare de acoperire
- Lavabilitate buna
- Rezistenta la uzura, intemperii si raze UV
- Formeaza pelicula impermeabila la apa
- Raport foarte bun calitate-pret

Produsul este avizat de CTPC (Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii)

DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia si decorarea suprafetelor exterioare din beton, zidarie, tencuiala ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.53-1.55	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	µm	50	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	3000	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	60	SR EN ISO 3251
pH	-	Min.8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform	-
Putere de acoperire (CR), min.	%	99	SR EN ISO 2814

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C
Umiditate relativa mediu: max.75%
Temperatura suportului: 12-30°C
Temperatura produs: 15-30°C



Nu se aplica sub 10°C sau pe suprafețe umede, pe ploaie sau în bătaia directă a razelor de soare

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe exterioare noi din zidărie, beton, tencuială:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează cu Polisept soluție antimușcăi și tratarea suportului cu Polisept amorsa antimușcăi
- Suportul curat se impregnează cu Amorsa perete sau cu Spor grund cu conținut de cuarț pentru o protecție sporită a suportului
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă Amorsa NANO. Nanoparticulele pătrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- Se aplică produsul CASABELLA vopsea lavabilă pentru exterior în 2 straturi cu rolă, pensulă sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se diluează cu apă în proporție de max. 5%, iar pentru al doilea strat, produsul se aplică nediluat

Suprafețe exterioare - zidărie, beton, tencuială, - vopsite în prealabil:

Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase

- îndepărtarea porțiunilor neaderente
- îndepărtarea prafului și a impurităților
- efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
- îndepărtarea eventualelor depozite de mușcăiuri de pe suprafața de acoperit cu Polisept soluție antimușcăi și tratarea suportului cu Polisept amorsa antimușcăi
- impregnarea suportului neacoperit cu Amorsa perete, sau Spor grund
- aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 8 - 9 m²/litru/strat

TIMP DE USCARE:

- la suprafața: ½ ore
- pentru reacoperire: 2-4 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă: 4L/8.5L/15L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

36 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:

A se consulta Fișa de Securitate

COV limită UE g/l: cat A/c 40(2010);
COV Produs, max .g/l: 40