

CERTIFICAT CALITATE
OSB.G 15 mm

Produs:	OSB.G
Clasa de calitate:	A/B
Grosime (mm):	15
Lungime x Latime (mm):	2500 x 1250
Toleranta intre diagonale (mm):	±2
Densitate (kg/m³):	600 ±10%
Umiditate (%):	10 ±2
Clasa de emisie de formaldehida:	E1
Tip de protectie hidrofuga:	Protectie pe ambele părți cu rășină fenoplastă termorigida
Caracteristici generale:	Placa OSB cu fete acoperite cu rasina fenoplasta, fără delaminare, fără metal în interior. Se acceptă absența rășinii Max. 3/20 mm, max. 2/20 mm, zone mate - zone mici. Sunt permise maximum 3 (trei) defecte pe o parte, cumulativ.
Margini:	Margini izolate cu vopsea acrilica

DATE TEHNICE:

PARAMETRI	STANDARD TEST	VALORI SPECIFICE	VALORI MASURATE ROMPLY
Rezistenta la incovoiere EN 300[N/mm ²]	SR EN 310	>20	31.8
Imersiune in apa EN 13986/2004 (dupa 24 in apa)[%]	SR EN 317:1993	8 - 9	8.8
Densitate (kg/m ³)	METODA INTERNA	600±10%	600
Higroscopicitate fete	0.12 – 0.4%	0.12 – 0.4%	0.15%
Conductibilitate termica	3.5 – 8.4*10 ⁻⁴ cal/scmgr	3.5 – 8.4*10 ⁻⁴ cal/scmgr	5.1*10 ⁻⁴ cal/scmgr
Stabilitate termica	71 - 150°C	71 - 150°C	77°C
Constanta dielectrica	6.5 - 7.5	6.5 - 7.5	6.77
Rezistivitate electrica	10 ⁹ -10 ¹³ Ω cm	10 ⁹ -10 ¹³ Ω cm	10 ¹¹ Ω cm
Densitate rasina	1.3 – 1.7 g/cm ³	1.3 – 1.7 g/cm ³	1.4 g/cm ³

Eliberat de: Serban Daniela

Romply Merops SA

Nr. Reg. Com: J51/423/2012 | CUI: RO 23369113

Sediul social: Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | Tel./Fax: +40 242 311 454

e-mail: office@merops.ro | web: www.romplymerops.ro