

CERTIFICAT DE CALITATE

Produs:	OSBPLY filmat 15 mm WBP Rompy
Clasă de Calitate:	B
Număr de straturi:	4 straturi plop + Miez OSB 3 9.5 mm
Grosime (mm):	15
Lungime x Lățime (mm):	2500 x 1250
Toleranță între diagonale (mm):	±2
Densitate (kg/m³):	510 ±10%
Umiditate (%):	10 ±2
Clasa de emisie de formaldehidă:	E1
Tip de film:	Maro cu Logo Romply Merops / Maro 120 g/m ² – ambele fete
Caracteristici generale:	Fete netede de plop tr (2) și subfete de plop lg (2), miez de OSB 3 9.5 mm calibrat, straturile exterioare sunt acoperite cu film fenolic, calitate superioară, fără delaminare, fără metal în interior. Se acceptă umflarea filmului Max. 3/20 mm, arsuri Max. 3/20 mm, fisuri Max. 2/20 mm, zone mate – mici suprafețe. Sunt permise cumulativ maxim 3 (trei) defecte pe o față. Se accepta lipsa film pe zone mici, acoperindu-se cu vopsea de protecție, culoarea filmului.
Margini:	Maro pulverizat (izolate împotriva apei)

DATE TEHNICE:

PARAMETRI	STANDARD TEST	VALORI SPECIFICE ROMPLY	VALORI MĂSURATE
Rezistența la încovoiere longitudinală [N/mm ²]	SR EN 310	≥34.26	38.7
Rezistența la încovoiere transversală [N/mm ²]	SR EN 310	≥30.45	47.0
Imersiune în apă (după 24 h în apă) [%]	SR EN 317:1993	<8	7.9
Densitate (kg/m ³)	Metodă Internă	510±10%	590.2

Eliberat de: Serban Daniela

Romply Merops SA

Nr. Reg. Com: J51/423/2012 | CUI: RO 23369113

Sediul social: Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | Tel./Fax: +40 242 311 454

e-mail: office@merops.ro | web: www.romplymerops.ro