

**CERTIFICAT DE CALITATE**

<b>Produs:</b>	Placaj plop filmat antiderapant 15 mm WBP Romply
<b>Clasa de calitate:</b>	B
<b>Nr de straturi:</b>	7
<b>Grosime (mm):</b>	15
<b>Lungime x Latime (mm):</b>	2500 x 1250
<b>Toleranta intre diagonale (mm):</b>	±2
<b>Densitate (kg/m<sup>3</sup>):</b>	510 ±10%
<b>Umiditate (%):</b>	10 ± 2
<b>Clasa de emisie de formaldehida:</b>	E1
<b>Tip de film:</b>	Maron, Antiderapant, 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Caracteristici generale:</b>	Fațe netede, fără gol de miez, straturile exterioare sunt acoperite cu film fenolic, 100% ,calitate superioar , f r delaminare cu lipici, f r metal în interior.Se accepta umflarea filmului max 3/20 mm, arsuri max 3/20 mm, fisuri max 2/20 mm, zone mate pe suprafete mici. Sunt permise cumulativ maxim 3 (trei) defecte pe o fata. Se accepta lipsa film pe zone mici, acoperindu-se cu vopsea de protectie, culoarea filmului.
<b>Margini:</b>	Maro pulverizat ( izolare impotriva apei )

**DATE TEHNICE:**

PARAMETRI	STANDARD TEST	VALORI SPECIFICE ROMPLY	VALORI MASURATE
Rezistenta la incovoiere longitudinala [N/mm <sup>2</sup> ]	SR EN 310	33.25	42.5
Rezistenta la incovoiere transversala [N/mm <sup>2</sup> ]	SR EN 310	31.73	40.1
Rezistenta incleiere transversal [N/mm <sup>2</sup> ]	SR EN 314-1	2.12	3.25
Rezistenta incleiere transversal (dupa 24 h in apa) [N/mm <sup>2</sup> ]	SR EN 314-1	1.24	1.72
Densitate (kg/m <sup>3</sup> )	Metoda interna	510±10%	550

Eliberat de: Serban Daniela

**Romply Merops SA**.....  
Nr. Reg. Com: J51/423/2012 | CUI: RO 23369113

Sediul social: Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | Tel./Fax: +40 242 311 454

e-mail: office@merops.ro | web: www.romplymerops.ro



Strong Partner ▪ Strong Plywood

**Romply Merops SA**

.....  
**Nr. Reg. Com:** J51/423/2012 | **CUI:** RO 23369113

**Sediul social:** Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | **Tel./Fax:** +40 242 311 454

**e-mail:** office@merops.ro | **web:** www.romplymerops.ro