

**CERTIFICAT DE CALITATE**

CARACTERISTICI TEHNICE	ROMPLY MEROPS S.A
Număr de straturi	9
Grosime (mm)	18 WM B
Dimensiuni (mm)	1250*2500
Ortogonalitate (mm)	±2
Densitate (kg/m <sup>3</sup> )	510±10%
Umiditate (%)	8-12
Rezistența la forfecare (calitatea lipirii) (N/mm <sup>2</sup> )	>1
Rezistența la încovoiere longitudinală (N/mm <sup>2</sup> )	30-55
Rezistența la încovoiere transversală (N/mm <sup>2</sup> )	28-45
Modul de elasticitate la încovoiere longitudinală (N/mm <sup>2</sup> )	≥3000
Modul de elasticitate la încovoiere transversală (N/mm <sup>2</sup> )	≥2800
Rezistența la încheiere transversală (N/mm <sup>2</sup> )	≥2
Rezistența la încheiere transversală (după 24 h în apă) N/mm <sup>2</sup>	≥1
Umflare/Imersiune în apă după 24 de ore (%)	≤8
Eliberare de formaldehidă (mg/hxm <sup>2</sup> )	<3.5
Adeziv rezistent la apă	MUFP8
Clasa de emisie de formaldehidă	E1
Greutate film fenolic ( g/m <sup>2</sup> )	120 - 220
Caracteristici generale	Fete plop, miez plop, film(o fata neteda cu Logo si o fata antiderapant) straturile exterioare sunt acoperite cu film fenolic, calitate superioară, fără delaminare, fără metal în interior. Se acceptă umflarea filmului Max. 3/20 mm, arsuri Max. 3/20 mm, fisuri Max. 2/20 mm, zone mate – mici suprafețe. Sunt permise cumulativ maxim 3 (trei) defecte pe o față. Margini izolate impotriva apei.

Eliberat: Cosmin ZAHARCU  
Manager Calitate – Dep. Calitate

ROMPLY MEROPS SA

Nr. Reg. Com: J51/423/2012 | CUI: RO 23369113

Sediul social: Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | Tel./Fax: +40 242 311 454

e-mail: office@merops.ro | web: www.romplymerops.ro