

# CARUSEL

## CHIT COLORAT PENTRU LEMN - PE BAZA DE APA -

### Descriere produs

Chit acrilic ultrafin, pe baza de apa, gata preparat si colorat, pentru repararea suprafetelor din lemn aflate la interior sau la exterior. Are capacitate mare de umplere si aderență foarte buna. Se usuca rapid si se slefuieste foarte usor. Nu contine ipsos sau rumegus. Nu se intareste in ambalaje inchise ermetic si poate fi folosit in zilele urmatoare. Nu contine uleiuri sau solventi organici care pot pata suprafetele alaturate.

### Utilizari tipice

Produsul este recomandat pentru repararea crapaturilor, gaurilor, fisurilor si a altor defecte ale mobilierului, tocarii, pardoselilor si a altor obiecte din lemn. Suprafetele reparate pot fi acoperite cu lacuri sau vopsele pentru lemn.

### Recomandari de aplicare

**Pregatirea suprafetelor** : suprafetele de aplicare trebuie sa fie uscate si curatate de praf, murdarie, grasimi, uleiuri sau alte impuritati. Se recomanda slefuirea lemnului inainte de aplicare, pentru indepartarea aschiilor sau zonelor deteriorate.

**Pregatirea produsului** : chitul este gata preparat si nu necesita diluare suplimentare.

**Mod de aplicare** : se aplica in straturi subtiri, cu spaclul, cutitul sau spatula, pana ce zona chituita este umpluta si nivelata. Timpul mediu de uscare pentru aplicarea unui strat suplimentar sau pentru slefuire este de 3-4 ore (in conditii normale). Slefuirea se face cu hartie abraziva fina si praful format se indeparteaza complet. Zona chituita poate fi lacuita sau vopsita dupa 24 de ore de la aplicarea ultimului strat de chit.

### Aspect final

**Culori disponibile**: stejar, pin, mahon, teak, castan, palisandru, wenge  
**Grad de luciu** : mat

### Curatare

Ustensilele pot fi curatate cu apa si sapun imediat dupa utilizare

### Caracteristici tehnice

**Compozitie**: materiale de umplutura, rasini acrilice, aditivi, pigmenti

**Diluare**: produsul este gata preparat pentru aplicare

**Timpi de uscare (la 25°C)**:

- Intre straturi : 3-4 ore
- Uscare finala : 24 ore

**Compactizare** : 76 ± 1%

**Densitate (20°C ; g/ml)** : 1,87 ± 1%

**pH** : 8,5 – 9,5

**Continut nevolatile(%)** : 76 ± 1%

### Reglementari

Cod deseu : 080410

### Perioada de garantie si depozitare

12 luni de la data fabricatiei, daca este mentinut in ambalaj nedeschis la temperaturi de 5-35°C

### Limitari

Produsul nu se aplica la temperaturi mai mici de 7°C

### Ambalaje

0,4 Kg si 0,8 Kg

**Precautii de securitate si sanatate**: Produsul nu este periculos. In timpul aplicarii este recomandabil sa se poarte echipament de protectie si locul sa fie bine ventilat. Tineti ambalajele inchise ermetic. Nu le atarnati de maner. Nu amestecati cu materiale nerecomandate de producator.

**P102** – Nu lasati la indemana copiilor. **P262** – Evitati contactul cu ochii sau pielea. Daca produsul vine in contact cu ochii, clatiti bine cu apa si cereti asistenta medicala. **P501** – Aruncati continutul/ambalajul in conformitate cu reglementarile in vigoare. **EUH 208** – Contine Clorometilzotiazolinona (CMIT) si/sau Metilzotiazolinona (MIT) si/sau Benzizotiazolinona (BIT). Poate provoca o reactie alergica.

**Note generale** : Datele si recomandarile prezentate sunt bazate pe teste, cunostinte si experiente care au fost acumulate in laborator si la locurile de lucru, si sunt demne de incredere. Acestea nu trebuie considerate ca o garantie generala. Garantia este numai pentru calitatea produsului. Utilizatorul trebuie sa examineze daca produsul este adecvat scopurilor lui.

**Produs**: Mecro System SRL, Bd. Timisoara, nr. 100P, 061334-Bucuresti-6

Fax : 021 444 7005

e-mail : [office@mecrosystem.ro](mailto:office@mecrosystem.ro)

[www.carusel.com.ro](http://www.carusel.com.ro)