

Danke!	FISA TEHNICA Nr. 217				
	Denumirea comerciala		Danke lemn protect Ulei de in impregnant		
	Valabil incepind cu data de 07.01.2013				
	Editia 0	Revizia	1	2	3

1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Produsul pelicologen **Danke lemn protect** este un grund de impregnare si protectie a lemnului pentru interior si exterior. Se utilizeaza pentru toate elementele de constructie din lemn, placarile de pereti si tavane, usi, ferestre etc, care nu se afla in contact cu terenul la exterior si situate sub acoperis.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	0.84 ± 0,02
Continut de substanta nevolatila,%	50 ± 2
Vascozitate ca timp de scurgere (cupa DIN Ø3mm, 20 °C)	18 - 40

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea produsului **Danke lemn protect** cu alte produse.

4. DETALII DE APLICARE.

Inainte de utilizare si in timpul punerii in opera continutul se amesteca foarte bine. Umiditatea lemnului pe care se aplica Danke Lemn protect nu trebuie sa fie mai mare de 12%.

Se curata in prealabil suprafetele pentru indepartarea murdariei, grasimii, dupa care se slefuiesc cu hartie abraziva cu granulatia medie in lungul fibrelor. Se desprafuieste suprafata pentru inlaturarea prafului rezultat de la slefuire.

Danke lemn protect se aplica cu pensula. Aplicarea se face in 1-2 straturi functie de absorbtia lemnului.

Conditii de aplicare: umiditatea relativa a aerului max. 80%, temperatura de aplicare: min. + 10 °C, max, 30° C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

Atentie! Nu se va aplica produsul daca exista risc de ploaie atat in timpul aplicarii cat si al perioadei de uscare.

A se asigura ca inainte de aplicarea unei acoperiri peste grund acesta este uscat complet (intre straturile succesive se vor respecta intervalele de timp specificate la "Detalii de aplicare").

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare
2.	Diluat	%	- nediluat
3.	Interval de acoperire - minim - maxim	ore	24- 48 -
4.	Consum specific	ml/m ²	80 – 100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu DEUTEK Diluant alchidic.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

5. AMBALARE.

Produsul **Danke lemn protect** se ambaleaza in recipiente de 4l.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII: **Danke lemn protect** contine elemente inflamabile si volatile. La punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor pelicologene pe baza de solventi. **Danke lemn protect** nu se va lasa la indemana copiilor si nu se utilizeaza ca strat pentru protectia si decorarea jucariilor din lemn. Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun. In cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice. Fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

7. TERMENUL DE VALABILITATE este de 24 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

8. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.
Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

9. COV gata de utilizare

COV limita UE g/l:catA/h: 750(2010)

COV Produs,max g/l: 750 produs in stare gata de utilizare