



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Lac translucid pe bază de apă cu efect fosforescent, pentru interior.
- ❖ Se recomandă în realizarea de amenajări decorative pentru suprafețele interioare deja acoperite cu vopsea lavabilă. Efectul este mai vizibil atunci când este aplicat pe un perete vopsit într-o culoare pastelată. Acesta este translucid și strălucește într-o nuanță verzui-fosforescent în întuneric, iar la lumină are o nuanță gălbuie.

2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ pe bază de apă
- ❖ strălucește în întuneric.

3. CARACTERISTICE TEHNICE

Aspect produs:	lichid semivascos, omogen
Densitate, kg/l	1,1 kg/l
Continut de substanta nevolatila	19
pH	8,1 – 8,9
Vascozitate KU/ 23°C	88 - 98

4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Unelte pentru aplicare: rolă (trafalet) sau pensulă. Pentru a obține diverse forme creative se pot utiliza șabloane.

Aplicare: 1. Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, curată, uscată și vopsită anterior cu vopsea lavabilă, preferabil într-o culoare pastelată.

2. Amestecați și omogenizați produsul înainte de aplicare. Se poate aplica într-unul sau mai multe straturi. Cu cât se aplică mai multe straturi, cu atât efectul este mai puternic.

3. Între straturi, suprafețele aplicate se lasă să se usuce 6 ore.

4. Suprafața aplicată are nevoie de lumină pentru a se încălca. Efectul fosforescent este vizibil în întuneric până la 6 ore de la momentul încărcării.

5. Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

6. Uneltele se curăță cu apă și săpun.

5. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

0,08 – 0,13 l/m². Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

6. TIMP DE USCARE

- ❖ Între straturi, suprafețele aplicate se lasă să se usuce 6 ore.

7. AMBALAREA

- ❖ Recipienti din metal de 0,33 l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

8. DEPOZITARE

- ❖ La loc uscat la temperaturi cuprinse între +5° și +30°C. A se feri de îngheț. Închideți bine capacul pentru utilizări ulterioare.

9. TERMENUL DE VALABILITATE

- ❖ 36 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

10. ELIMINAREA DESEURILOR

- ❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.

11. COV LA STAREA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/l: 200 g/l(2010)

COV Produs,max g/l: 200 produs in stare gata de utilizare.