

Capadecor® Diamonds

Pigmenți strălucitori pentru acoperiri interioare în strat subțire, opace și transparente, ca tehnică creativă "Diamante"

Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Pigmenți cu efect strălucitor, pentru utilizare în amestec cu lazurile de perete Capadecor și numeroase alte produse complementare. Utilizați Capadecor Diamonds numai la interior.

Proprietăți

- Pigment uscat pentru utilizare la interior
- Efect strălucitor chiar și în produse mate
- Dozarea individuală a cantității până la max. 3%

Ambalaj/Capacitate recipient

75 g

VE: 4 x 75 g într-o cutie

Culoare

- argintiu strălucitor
- auriu strălucitor
- arămiu strălucitor

Depozitare

La loc uscat și rece, dar ferit de îngheț. Posibilitate de depozitare minim 2 ani, în ambalajul original sigilat.

Produse complementare

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor[®]

¹⁾Adăugarea în vopselele pentru interior - cu excepția PremiumColor - nu poate fi recomandată fără alte verificări din cauza varietății tipurilor de strat suport, a metodelor de prelucrare și a grosimii stratului aplicat al produsului. Alte posibile combinații trebuie întotdeauna verificate de către aplicator la fața locului, utilizând zone de mostre.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

| Interior 1 | Interior 2 | Interior 3 | Exterior 1 | Exterior 2 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| + | + | o | - | - |
| (-) nu este recomandat / (o) recomandat condiționat / (+) recomandat | | | | |



Prelucrare

Pregătirea suprafeței

A se citi fișele tehnice aferente produselor complementare în care urmează să fie amestecat.

Mod de aplicare

Capadecor Diamonds se utilizează în următoarele produse, după cum este descris în fișele cu informații tehnice:

- ArteLasur
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor

La aplicarea pigmentilor de efect, în special în produsele opace, trebuie ținut cont ca zonele de îmbinare să se prelucreeze ud-pe-ud cu o rolă și să se suprapună cât mai mult. Prelucrarea ulterioară a suprafețelor vopsite, de exemplu cu o perie sau cu rola într-o singură direcție, nu este necesară și poate crea un dezavantaj în ceea ce privește aspectul final al suprafeței. Adăugat în produse nuanțate în culori deschise, efectul strălucitor poate fi mult estompat în comparație cu nuanțele mai închise. Acest lucru este valabil și în cazul în care alegem produse cu un nivel de luciu mai ridicat.

Utilizați Capadecor Diamonds numai în stratul final.

Consum

Practic, se recomandă o utilizare de maxim 3% pigment adăugat în produsele complementare. Pentru toate suprafețele, clientul trebuie să creeze mai întâi o suprafață de probă astfel încât efectul dorit să poată fi corectat sau acceptat în prealabil.

| Adaos în % | Dimensiune ambalaj | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | 1,25 l | 2,5 l | 5,0 l | 7,5 l | 12,5 l/kg | 15 kg |
| 1% | 13 g | 25 g | 50 g | 75 g | 125 g | 150 g |
| 2% | 25g | 50 g | 100 g | 150 g | 250 g | 300 g |
| 3% | 38 g | 75 g | 150 g | 225 g | 375 g | 450 g |

Timp de prelucrabilitate

Produsele în care s-a adăugat Capadecor Diamonds, trebuie aplicate în termen de o săptămână. Nu se poate garanta păstrarea în stare perfectă a efectului strălucitor în materialul neprelucrat după o perioadă lungă de depozitare.

Curățarea uneltelor

Cu apă și săpun, imediat după utilizare.

Notă

Pigmenții de efect Capadecor sunt furnizați sub formă de pulbere. Manipulați pigmenții cu grijă, deoarece manipularea incorectă duce la formarea de praf.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemana copiilor. A se utiliza filtrul de praf P2.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Se elimină conform legilor în vigoare, dar doar după solidificare.

Compoziție

Poliester, rășină epoxidică, pigmenți metalici

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 818 · Ediție: Aprilie 2022

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere și adaptare a fișei tehnice germane nr. 818 · Capadecor Diamonds · Ediție: Aprilie 2022

DAW BENTA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro