

Capadecor®

Arte Noblissima

Vopsea lucioasă cu pigmenți metalici de efect și adaos de nisip de cuarț, pentru utilizare la interior



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Vopsea de dispersie de efect, pentru interior. Folosită ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale interesante la interior. Poate fi utilizată în special în spații reprezentative și pentru accente estetice speciale, îmbogățind pereții din mall-uri, complexe de birouri, bănci, companii de asigurări, discoteci și alte locuri similare, precum și în camera de zi sau în dormitor.

Proprietăți

- Efect metalic distinctiv
- Diluabilă cu apă și cu miros redus
- Rezistentă la dezinfectanți pe bază de apă
- Ușor de aplicat

Ambalaj/Capacitate recipient

1.25 l și 2.5 l

Culoare

Bază de nuanțare: argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanță strandard Venato 45 MET.
Cu toate că anumite culori pot fi disponibile doar cu nuanțare direct din fabrică, Capadecor Arte Noblissima este nuanțabilă în sistemul de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori:
–Nuanțe metalizate conform RAL
–Nuanțe din paleta de culori 3D System-plus
–Nuanțele existente până acum la Alucryl

Nuanțe de colorare:

Nuanțe argintii

Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET

Nuanțe de bronz

Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET

Nuanțe de cupru

Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET

Nuanțe aurii

Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET

Nuanțe de fier

Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET

Nuanțe provenind din paletarul 3D-System plus:

Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET

Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET
Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET

Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET
Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET

Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET
Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET

Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET



INFORMAȚII TEHNICE NR. R76

Grad de luciu	Irizat mat-lucios.
Depozitare	La loc uscat, rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui.
Date tehnice	■ Densitate: cca. 1,26 g/cm ³
Conținut	Rășină din acetat de polivinil, pigmenți metalici, aluminiu pudră stabilizat, nisip de cuarț, silicați, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți
Produse complementare	■ Weissgrund ■ Amphibolin
Valabilitate	24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, păstrată în ambalaj original sigilat, în condițiile menționate.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Substraturile foarte absorbante se vor grundui cu Caparol Tiefgrund TB.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Diluare	Produs gata pregătit pentru aplicare, nu necesită diluare.
Mod de aplicare	Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb cu Weissgrund. Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica cu pensula vopseaua bine amestecată. La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru modelarea și aranjarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, vopseaua se periază vertical, orizontal sau încrucișat. La faza de finisaj perierea suprafeței se face bucată cu bucată dintr-un colț în altul, cu aceleași mișcări ca la aplicare. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare.
Notă:	Arte Noblissima conține pigmenți speciali de efect. Aceștia reacționează în contact cu substanțele alcaline și acide mai ales în prezența umidității, rezultând pătarea suprafeței. Prin urmare, pe suprafețele alcaline, neabsorbante, este esențială aplicarea unui strat intermediar de izolare cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr. 481). Culorile lui Arte Noblissima au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot varia în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin urmare, nu se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ. Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și de natura, domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de test la fața locului.
Consum	Cca. 120 ml/m ² pe strat, pe suprafețe ușor structurate; pe suprafețele cu rugozitate mai mare, consumul crește corespunzător. Un consum exact se poate determina prin efectuarea de probe la fața locului. Acest produs decorativ se aplică într-un singur strat!
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă pentru aplicare: + 5°C pentru aer și stratul suport.
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, produsul este uscată la suprafață după aprox. 4-6 ore. Umiditatea crescută și temperaturile mai scăzute, prelungesc timpul de uscare.
Unelte	Se aplică cu pensula sau bidineaua din păr natural, lung și moale.
Curățarea uneltelor	Cu apă și eventual cu săpun, imediat după utilizare.
Notă	Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție
(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isotiazol-3-one, masă de reacție compusă din 5 chloro-2-methyl-2H-isotiazol-3-one și 2-methyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. În

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține <1 g/l COV.

Compoziție

Rășină poliacrilică, pigmenți perlați (iriodină), silicați, apă, glicoli eteri, aditivi, conservanți (metil/benzotiazolinonă), agenți de protecție în film (octilizotiazolinonă, terbutrin, piriton de zinc).

Detalii

Vezi Fișa cu date de securitate.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. R76 · Ediție: Mai 2023

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.