



COMPAKT – adeziv oglinzi

DESCRIERE

COMPAKT adeziv oglinzi este un adeziv monocomponent pe bază de cauciuc sintetic în solvenți organici. Adezivul este folosit pentru fixarea oglinzilor.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 fixare oglinzi pe pereți	1 aderență inițială rapidă și durabilă
2 lipirea oglinzilor pe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, gips, cărămidă	2 îmbinare flexibilă
3 lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, metal, pietre, polistiren extrudat	3 rezistență finală ridicată
4 lipirea de plinte, plăci, panouri de pardoseală, plăci ceramice	4 rezistent la umiditate
5 prinderea covoarelor, mochetelor și pardoselilor din PVC de podea	5 proprietăți adezive excelente

CONDIȚII DE APLICARE

1 Temperatura de aplicare	+10°C - +30°C
2 Temperatura optimă de lipire	+15°C - +20°C
3 Umiditatea optimă relativă a aerului	60%

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie netede, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența.

2. Pregătirea produsului

- Se taie duza la diametrul dorit, se taie capătul cartușului și se înșurubează duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în linii pe întreaga suprafață de lipire la distanță de aproximativ 5 cm între ele și aproximativ 2 cm de la marginile oglinzii.
- După aplicare, uniți elemente lipite și apăsați puternic și uniform.
- Poziția oglinzii poate fi reglată cu 2-3 mm în timp de 3-5 min din momentul aderenței ambelor suprafețe (fără deconectarea elementelor). În cazul unor oglinzi mai mari (peste 0,15 m²), folosiți elemente de suport care să prevină alunecarea oglinzii.

4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu acetonă sau benzină, după întărire mecanic.
- A nu se spăla mâinile cu solvenți.



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.1



5. Observații/ restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa până când adezivul este întărit complet.
- Nu este recomandat pentru PE, PP, teflon, suprafețe permanent umede.
- Nu este adecvat pentru suprafețe sensibile la solvent.
- Datorită varietății de materiale suport de siguranță disponibile în prezent pe piață, se recomandă ca utilizatorul să efectueze un test preliminar pentru a confirma înaltă calitate a lipirii.
- La lipirea elementelor de polistiren – se aplică adezivul economic, la intervale mari, în fâșii subțiri, asigurând presiune și ventilație.
- Nu este recomandat pentru elementele din polistiren subțiri (în timpul întăririi adezivul poate afecta ușor suprafața).

DATE TEHNICE

Culoare

Bej +

Neîntărit

Valoare

Componenta de bază: Cauciuc sintetic în solvenți organici +

Componentă solidă 77 ± 3%

Densitate 1,30 ± 0,1 g/ml

Țimp de prelucrare (în funcție de condițiile ambientale și de proprietățile suprafețelor de suport) 5 - 10 min

Țimp de întărire completă (în condiții normale) 72 h

Randament 300-500 g/m²

Inflamabilitate +

Întărit

Valoare

Rezistența termică -20°C - +60°C

Inflamabilitate după întărire -

Toți acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului).

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricație, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și de căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în zone bine ventilate, departe de surse de aprindere. A nu se fuma. Adezivul trebuie depozitat în conformitate cu normele de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.



- Lipire puternică și durabilă
- Nu afectează lacul oglinzii
- Ușor de aplicat



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI