

RUBBER SEAL

Hidroizolație pe bază de bitum modificat cu polimeri și cauciuc pentru etanșeizare, protecție și reparație.



DESCRIERE PRODUS

Hidroizolație pe bază de bitum modificat cu polimeri și cauciuc pentru etanșeizare, protecție și reparație. Calitate universală superioară, potrivit pentru aproape toate suprafețele. Potrivit atât la interior cât și la exterior; de la hidroizolarea băilor la repararea jgheburilor, de la protejarea lemnului de grădină la hidroizolarea îmbinărilor.

DOMENIU DE APLICARE

Potrivit pentru etanșeizarea, protejarea și repararea a aproape tuturor tipurilor de material, precum lemn, beton, piatră, metal, zinc, bitum, EPDM (testați mai întâi), PVC etc. Aderă bine chiar și pe PP/PE. Potrivit atât pentru aplicații la interior cât și la exterior, precum băi, acoperișuri, pivnițe, pereți și în grădină.

Pentru hidroizolarea cădițelor de duș, îmbinărilor de pardoseală, jgheburilor, conductelor, îmbinărilor ramelor de ferestre și lucarnelor, articolelor de la nivelul solului etc. Este potrivit, de asemenea, ca substrat anti-alunecare, pentru protecția metalului și lemnului (de exemplu, stâlpi de grădină) și ca înveliș.

PROPRIETĂȚI

- Pentru etanșeizare, protecție și reparații
- 100% etanș la apă
- Elastic permanent 750%
- Ușor de aplicat (cu pensula)
- Aderă de aproape toate tipurile de material.
- Protecție împotriva coroziunii și eroziunii
- Rezistent la acțiunea vremii și a razelor UV
- Rezistent la săruri și substanțe chimice
- Poate fi vopsit (testați mai întâi)
- Calitate durabilă: durabilitate minim 20 ani (testat conform EN 1297)
- Pe bază de apă, nu conține solvenți, nu conține COV, non-toxic

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și lipsite de praf și grăsime. Șmirgheluiți dacă este necesar.

UNELTE: Pensulă, rolă sau racletă cu lamă din cauciuc.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, amestecați bine manual, până când se obține o culoare omogenă. Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și lipsite de praf și grăsime. Sablați-le dacă este necesar. Aplicați folosind o pensulă, o rolă sau o racletă cu lamă din cauciuc (min. 2 straturi), cu un timp de așteptare de aprox. 10 min. între straturi.

Sfat: utilizați banda textilă Bison Rubber Seal Textile Tape în combinație cu Bison Rubber Seal pentru a acoperi fisurile, crăpăturile și îmbinările și pentru a facilita formarea grosimii stratului. Aplicați banda textilă Rubber Seal Textile Tape imediat după aplicarea primului strat, presați bine și acoperiți imediat cu al doilea strat.

Rubber Seal este uscat și praful nu mai aderă pe acesta după aprox. 3 ore, poate fi supus acțiunii apei (ploii) după 12 ore și este complet întărit după 48 ore, în funcție de cantitatea aplicată și de împrejurările de mediu.

Grosime minimă a stratului: 2 mm.

Utilizare: 1,5-2,5 L/m²

Recomandare: Grosime minimă a stratului: 2 mm.

Puncte de atenție: Nu aplicați la temperaturi de sub $+5^{\circ}\text{C}$.

Poate fi supus acțiunii apei (ploii) după 12 ore.

Timpi de întărire

Timp de uscare/întărire: aprox. Rubber Seal este uscat și praful nu mai aderă la acesta după aprox. 3 ore, poate fi supus acțiunii apei (ploii) după 12 ore și este complet întărit după 48 ore, în funcție de cantitatea aplicată și de împrejurările de mediu.

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare: Negru

Condiții de depozitare

Ambalajele închise etanș corespunzător trebuie depozitate la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, la temperaturi cuprinse între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+25^{\circ}\text{C}$.

Durata de depozitare: Cel puțin 18 luni în ambalaj nedesfăcut. Deschiderea ambalajului reduce durata de depozitare.