

Sika® Separol Decofrol

Descriere produs	Sika Separol este o substanță lichidă fără solvenți pe bază de uleiuri minerale, și se poate utiliza în cazul cofrajelor din lemn, metal și material plastic.
Domenii de utilizare	Sika Separol se utilizează ca agent de decofrare având un efect chimic cât și fizic, aplicabil atât pe cofraje absorbante cât și pe cofraje neabsorbante, în vederea obținerii unor suprafețe decofrate de calitate.
Caracteristici / Avantaje	<p>Decofrolul Sika Separol conferă suprafețelor de cofrare următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Un efect foarte bun de separare■ Consum redus■ Nu este coroziv■ Permite decofrări curate, rapide și ușoare■ Folosirea repetată conduce la impregnarea cofrajelor din lemn și la mărirea duratei lor de exploatare■ Nu conține parafină sau uleiuri lubrifiante, deci nu lasă pete■ În comparație cu alte materiale de decofrare permite o aderență mai bună a straturilor de zugrăveală, adeziv și mortar, pe suprafețele anterior cofrate și tratate, fără a mai fi necesară o amorsare prealabilă■ În stare uscată prezintă stabilitate la condițiile atmosferice■ Este activ și în cazul prefabricatelor din beton prelucrate la cald, beton fierbinte și cofraje puternic încălzite■ Are o aderență persistentă pe cofraje, inclusiv în timpul vibrațiilor

Datele produsului

Formă/ Culoare	Ulei de culoare galbenă
Densitate (20 °C)	0,9 kg/l Vâscozitate 50 mPas
Ambalaj	Bidon: 27 kg Butoi: 200 kg Container: 700 kg °
Condiții de depozitare / Valabilitate	A se proteja de îngheț, de expunere solară directă și de contaminări. Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipiente de stocare curățate. Sika Separol este rezistent la temperaturi de până la -10 °C Depozitat în aceste condiții, produsul Sika Separol are o valabilitate nedeterminată

Mod de utilizare

Consum	Pe cofraje din lemn 1 L pentru ca. 22m ² Pe cofraje metalice 1L pentru ca. 50m ²
Instrucțiuni de utilizare	Suprafețele tratate trebuie să fie uscate și curate Rugina și resturile de beton trebuie îndepărtate Produsul se va pulveriza subțire dar acoperitor

Construction



Pentru aplicare este recomandată pompa specială Sika, folosindu-se o presiune cuprinsă între 3-6 bar și o duză cu jet plat (01F110 ie 652.307 sau 652.245)

Se vor evita acumulări de decofrol. Materialul aplicat în exces se va îndepărta cu un burete, sau cu o lavetă

Pelicula de Sika Separol proaspăt aplicată trebuie ferită de ploaie în primele ore

Cofrajele folosite și impregnate cu Sika Separol trebuie curățate de eventuale pete de beton sau alte reziduuri, înainte de o nouă utilizare.

Sunt recomandate teste de șantier înainte de utilizării.

Informații suplimentare

Protecția muncii

Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării și depozitării, utilizatorii pot consulta cea mai recentă fișă tehnică de securitate a materialului, care conține date fizice, ecologice, toxice și de securitate.

Se vor respecta indicațiile de pe ambalaj

Prevederi legale

Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika®, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel Nr 4
Tel:+40 268 311 377
Fax:+40 268 325 513

CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI

