

ECOSORBENT®- absorbant natural

FIȘĂ TEHNICĂ

Parametrii verificați	Valori
Spagnum, mușchi de turbă, naturală	95%
Diverse	5%
Densitate	270 g/l
Flotabilitate	48 h
Umiditate	10%
Capacitate de absorbție	1 : 12
pH	5.5 – 6.5
Cenusă	2%
Aspect : material fibros brun, cafeniu	-----

Ambalaj : sac polietilenă, masa netă 25 kg., volum 90 litri.

Notă: Testele au fost executate pe ulei auto tip SAE15 W40 și ulei trafo TR 30 la 25°C și 40% umid.rel.



S.C. ChimGrup S.R.L.

Str. Crișana, nr.2, loc. Șuncuius, jud. Bihor

Tel.0722.456.777

Email : sebastian.neag@eeg.ro