



hidroizolatie pentru parchet laminat

Sistem de izolație ecologic realizat din fibre de lemn naturale

### **Domenii de aplicare**

Izoleaza sunetele de impact pe parchetul laminat pana la 19 Db  
Imbunatateste acustica pe parchetul laminat

### **DEPOZITARE/TRANSPORT**

Neted, plan si uscat

Protejeaza marginile de daune

Eliminati folia de plastic numai in mediu uscat

- Izolare fonica excelenta si imbunatatirea acusticii
- Calitati excelente de izolare
- Inalta rezistenta la compresiune pana la 20 t/m<sup>2</sup> – important pentru sistemul click
- Interval lung de utilizare prin structura de fibre stabila
- Deschidere la vaporii de apa ridicata
- Rezistenta la produsele chimice
- Instalare rapida si usoara
- Ajusteaza neuniformitatile de pana la 3 mm
- Adecvat pentru sistemele de incalzire in pardoseala, in combinatie cu acoperirea de pardoseale corespunzatoare
- Protejeaza mediul inconjurator, deoarece este un produs reciclabil



## Ambalare

Grosime (mm)	Dimensiune (mm)	Greutate (kg/m <sup>3</sup> )	Buc/pachet	m <sup>2</sup> /unitate	Pachete/Palet	Greutate/Palet (kg)
4.0	790*590	1.02	15	7.0	32	Ca. 265
5.0	790*590	1.28	15	7.0	26	Ca. 265
7.0	790*590	1.75	20	9.3	14	Ca. 265

## Material

Placi din lemn cu fibre izolatoare produse in concordanta cu EN 13986 si EN 622-4 si cu supravegherea continua a calitatii

Lemnul este certificat independent in conformitate cu orientarile FSC.

Pentru extragerea prafului va rugam sa consultati cerintele nationale.

## Caracteristicile parchetului

Produs si supravegheat in conformitate cu EN13986  
 Placi din lemn cu fibre izolatoare poroase in conformitate cu EN622-4  
 Design mat  
 Clasa de incendiu in conformitate cu EN13501-1 E  
 Grosime (mm) 4/5/7  
 Conductivitate termica I W/(m\*K)  
 in conformitate cu EN13986, Tab. 11 0.07  
 Rezistenta termica R m<sup>2</sup>\*K/W 0.06/0.07/0.10  
 Greutatea volumetrica r (kg/m<sup>3</sup>) ca. 250  
 Factorul de rezistenta la difuzia de vapori de apa 5  
 Capacitatea calorica specifica J/(Kg\*K) 2100  
 Materiale utilizate fibre de lemn,  
 aluminiu, parafina, colorant  
 Codul pentru deseuri (codul EAK) 030105

## STEICO

sulfat de

