

PICĂTURA® GEL

Data: 07/FEB/2020

Versiune: 1

• CARACTERISTICI ȘI APLICAȚII ALE PRODUSULUI

Adeziv cu consistență asemănătoare unui gel, pe bază de cianoacrilat. Datorită vâscozității sale ridicate, materialul nu curge și poate fi utilizat pentru a lipi atât suprafețe orizontale, cât și verticale.

Adezivul aderă la materiale plastice (cu excepția poliolefinelor, teflonului®, PVC-ului moale), cauciucului (cu excepția EVA și cauciucului siliconic), metale, lemn, piele, țiglă și ceramică.

Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie curate și uscate, dacă este necesar trebuie degresate și trebuie să se îmbine perfect. Adezivul nu are capacitatea de a umple spații goale.

Este recomandabil ca odată realizată asamblarea aceasta să nu fie supusă unor eforturi excesive până la o oră după lipire.

Se recomandă păstrarea recipientului într-un loc răcoros.

• DATE TEHNICE**1. PARAMETRI FIZICO-CHIMICI:**

1.1 - Aspect

Gel incolor cu aspect ușor gălbui.

1.2 - Densitate

1,07 g/cm³.

2. VITEZA DE ÎNTĂRIRE

2.1. - Pe materiale feroase, oțel

Mai mică cel mult egală cu 25 s.

2.2 - Pe cauciuc SBR

Mai mică cel mult egală cu 15 s.

2.3 - Pe PVC semirigid

Mai mică cel mult egală cu 20 s.

2.4 - Pe lemn de balsa

Mai mică cel mult egală cu 15 s.

Aceste informații sunt furnizate doar în scop informativ. Aceste informații sau orice produs la care se referă, atât numit, cât și implicit, nu reprezintă o garanție sau o aprobare. Aceste informații pot conține inexactități, erori sau omisiuni, iar FENEDUR S.A. DECLINĂ TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV COMERCIALIZAREA SAU ADECVAREA ÎN SCOPURI SPECIALE, AR FI (i) INFORMAȚII, (ii) ORICE PRODUS, (iii) ÎNCĂLCAREA PROPRIETATE INTELECTUALĂ. FENEDUR S.A. nu va fi în niciun caz răspunzător și nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio pretenție legată de aceste informații sau de orice produs aferent.

2.5 – Pe placi ceramice

Mai mică cel mult egală cu 30 s.

2.6 - Pe PMMA (plexiglas®)

Mai mic sau egal cu 20 s.

3. ADERENȚĂ

3.1 - Aderență pe materiale feroase, oțel.

Rezistența la forfecare cianocrilat/oțel:

Mai mare sau egală cu 1500 N/cm² (aprox. 150 kgf/cm²).

4. SECURITATE

Conține cianoacrilat.

Utilizați cu atenție. Lipește pielea și ochii în câteva secunde. Poate provoca iritații alergice ale pielii și mucoaselor.

În cazul în care degetele vi s-au lipit între ele, nu încercați să le separați brusc, faceți acest lucru încet sub un jet de apă caldă.

Purtați protecție pentru ochi pentru a evita stropirea ochilor. Dacă acest lucru s-a întâmplat, încercați să nu închideți pleoapele, spălați cu multă apă caldă și consultați imediat un medic.

Potrivit pentru uz casnic. Nerecomandat pentru uz școlar.

Nu este aprobat pentru uz medical uman și/sau veterinar.

A nu se ingera. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

• PREZENTARE

Picătura® GEL este prezentă în tub de 3 g.

• INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cum se utilizează Picătura® GEL

- Pasul 1

Pentru a folosi pentru prima oară adezivul, ia ansamblul capac – vârf de aplicare și înșurubează-l complet pe tub până când membrana sigiliu a acestuia este perforată.

- Pasul 2

Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să se îmbine perfect.

Aceste informații sunt furnizate doar în scop informativ. Aceste informații sau orice produs la care se referă, atât numit, cât și implicit, nu reprezintă o garanție sau o aprobare. Aceste informații pot conține inexactități, erori sau omisiuni, iar FENEDUR S.A. DECLINĂ TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV COMERCIALIZAREA SAU ADECVAREA ÎN SCOPURI SPECIALE, AR FI (i) INFORMAȚII, (ii) ORICE PRODUS, (iii) ÎNCĂLCAREA PROPRIETATE INTELECTUALĂ. FENEDUR S.A. nu va fi în niciun caz răspunzător și nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio pretenție legată de aceste informații sau de orice produs aferent.

- Pasul 3

Deșurubați capacul de pe vârful de aplicare, dozați produsul aplicându-l doar pe una dintre suprafețele ce urmează a fi lipite. O cantitate excesivă de adeziv întârzie în mod considerabil timpul de lipire.

Pasul 4

- Uniți părțile a căror asamblare o doriți, în poziția dorită, exercitând o apăsare moderată timp de 60 de secunde. Asamblarea este gata.

- **FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE**

Puteți obțineți o fișă cu date de securitate (MSDS) contactând FENEDUR S.A. sau vizitând site-ul nostru web.

Aceste informații sunt furnizate doar în scop informativ. Aceste informații sau orice produs la care se referă, atât numit, cât și implicit, nu reprezintă o garanție sau o aprobare. Aceste informații pot conține inexactități, erori sau omisiuni, iar FENEDUR S.A. DECLINĂ TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV COMERCIALIZAREA SAU ADECVAREA ÎN SCOPURI SPECIALE, AR FI (i) INFORMAȚII, (ii) ORICE PRODUS, (iii) ÎNCĂLCAREA PROPRIETATE INTELECTUALĂ. FENEDUR S.A. nu va fi în niciun caz răspunzător și nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio pretenție legată de aceste informații sau de orice produs aferent.