

## 1 - DESCRIEREA PRODUSULUI:

Adeziv instant pe bază de cianoacrilat.



## 2 - PROPRIETĂȚI GENERALE:

### a) Neîntărit (nepolimerizat):

Aspect: lichid transparent, fără particule străine.

Culoare: incolor sau ușor gălbui.

Densitate (25 +/- 2 °C): 1,05 +/-0,01 g/cm<sup>3</sup>.

Vâscozitate (25,0 +/- 0,5 °C): 25 -5/+20 mPa.s. (Vîscozimetru Brookfield DV III con plat, con 41, 30 rpm).

### Utilizat (aplicat):

Viteza de întărire (în secunde):

Pe oțel: ≤ 30 s.

Pe cauciuc SBR: ≤ 10 s.

Pe polimetilmetacrilat (PMMA): ≤ 10 s.

Pe lemn: ≤ 60 s.

Pe lemn balsă: ≤ 15 s.

Pe faianță: ≤ 30 s.

Pe porțelan: ≤ 30 s.

### b) Întărit (polimerizat):

#### Rezistența la forfecarea lipiturii pe:

Oțel: ≥ 150 daN/cm<sup>2</sup>.

Aluminiu: ≥ 16 daN/cm<sup>2</sup>.

Bronz / Alamă: ≥ 11 daN/cm<sup>2</sup>.

Metal galvanizat: ≥ 20 daN/cm<sup>2</sup>.

Polistiren (PS): Lipitura rezistă. Se rupe materialul epruvetei.

Policlorură de vinil (PVC) rigid: Lipitura rezistă. Se rupe materialul epruvetei.

Polimetil metacrilat (PMMA/Acril): Lipitura rezistă. Se rupe materialul epruvetei.

Cauciuc stiro butadien (SBR): Lipitura rezistă. Se rupe materialul epruvetei.

### 3 - DOMENIUL DE APLICARE:

**Utilizat pentru:**

- lipirea instantanee de: metale, cauciuc (cu excepția siliconului), porțelan, ceramică, plastic (cu excepția PVC-ului moale și a teflonului), lemn, etc.
- fixarea și asigurarea de: piulițe și șuruburi, noduri pe firul de pescuit, ustensile de plastic, etc.
- repararea de: bijuterii, jucării, veselă, furtunuri de cauciuc, etc.

Nu lipește polietilena, polipropilena și nici teflon®-ul. Teflon® este marcă înregistrată a Dupont Corp.

O picătură este suficientă pentru a lipi o suprafață de aproximativ 4 cm<sup>2</sup>.

### 4 - CUM SE FOLOSEȘTE:

- 1.- La prima deschidere luați ansamblul vârf de aplicare - capac și înșurubați-l complet pe tub până la perforarea membranei acestuia.
- 2.- Asigurați-vă că suprafețele ce urmează a fi lipite sunt curate, uscate, fără urme de grăsimi și oxizi. Este de preferat să degresați suprafețele cu alcool.
- 3.- Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să se asambleze (îmbine) perfect.
- 4.- Scoateți prin deșurubare capacul de pe vârful de aplicare. Apăsați pe zonele indicate pe tub pentru a doza și aplicați o singură picătură pe una din componentele ce urmează a fi lipite. Adezivul aplicat în exces întârzie în mod semnificativ întărirea.
- 5.- Apăsați componentele pentru ca acestea să adere, mențineți apăsarea timp de 60 de secunde și asamblarea va fi gata.

**Important:** Nu apăsați niciodată pe tub când vârful de aplicare este obturat. Destupați-l cu un ac și apăsați zonele indicate pentru dozare.

### 5 - PREZENTARE:

Tuburi de 2 ml și flacoane de 10 ml.

## 6 - PRECAUȚII:

### a) de depozitare:

Se păstrează în loc uscat și rece.

### Valabilitate:

Tuburi de 2 ml - 24 luni și flacoane de 10 ml - 12 luni

### b) de utilizare:

A se utiliza cu grijă. Lipește pielea și ochii în câteva secunde.  
Dacă eventual degetele rămân lipite între ele, despărțiți-le încet, sub un jet de apă caldă.  
Evitați contactul cu ochii. În cazul producerii incidentului nu închideți pleoapele, spălați cu apă caldă din abundență și consultați imediat un medic.  
Nu înghițiți. Păstrați produsul într-un loc ferit de accesul copiilor și animalelor.  
Utilizarea prelungită poate irita mucoasele.  
Conține cianoacrilat.

### c) de toxicitate:

*Xi* – Iritant. Consultați fisa de securitate corespunzătoare.

Datele cuprinse în această fișă tehnică sunt oferite cu bună credință iar, la momentul publicării, declarațiile și informațiile de aici sunt corecte și fiabile. Exemplele de utilizări și aplicații date se bazează pe teste de laborator.

Posibilele variații în rezultatul utilizării produsului pot apărea din cauza diferențelor dintre condițiile de aplicare, de mediu și de întărire.

Prin urmare, nu ne facem responsabili pentru niciun fel de daune, prejudicii sau pierderi cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Măsurile de securitate și datele de toxicitate indicate mai sus pot fi completate cu altele, nedeclarate în acest înscris. În funcție de utilizarea căreia îi va fi destinat produsul se pot lua măsuri suplimentare de securitate.

Fenedur S.A  
ADMINISTRAȚIA  
Adresa: 18 de Julio 1117. Piso 2<sup>o</sup>  
CP.: 11.100  
Oraș: Montevideo  
Țara: Republica Oriental del Uruguay

RUPECO S.R.L.  
Adresa: str. Thomas Masaryk, nr.27D, 1  
sector 2  
Cod poștal: 020984  
Oraș: București  
Țara: România

Pentru informații suplimentare contactați-ne la: tel.: **0800.80.POXI (7694)** – apel gratuit din orice rețea,  
e-mail: [office@rupeco.com.ro](mailto:office@rupeco.com.ro)