


**Cod produs: S45**

Descrierea produsului : Profil pentru treaptă cu șurub - 20/25 mm  
 Culori: vz. catalog  
 Ambalaj: 1 buc/fole termocontractibila, 10 buc/cutie carton  
 Producător: SET Prod-Com SRL, Romnia



Material : aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat

**Conținut chimic:**

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

**Proprietăți material:**

Standard	Dimensiuni (mm)	Minim tensiune de încercare 0,2%	Rezistență de rupere la tracțiune (N/mm <sup>2</sup> )	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤3	130	175	8	6
DIN/BS EN 755-2; 1997	3<e≤25	110	160	7	5

**Instrucțiuni de utilizare:**

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Se marchează locul găurilor pe partea orizontală a treptei
3. Se găurește treapta cu un burghiu corespunzător mărimii diblului
4. Se aspiră bine găurile și se montează diblurile
5. Se introduc diblurile și profilul se fixează cu șuruburi

**Informații suplimentare:**

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profilele din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătrunderea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina). Produsele din oțel inoxidabil sunt rezistente la acizii organici diluați, la soluții alcalinice și la săruri (altele decât sulfid clorură sau sulfat). Profilele din alamă pot fi utilizate într-un mediu cu poluare atmosferică minimă de dioxid de sulf sau cloruri (categoria C2 conform EN ISO 12944-2: 2000).

Lungimea produselor este între 0,90 și 3,0 metri, ambalate în folie de PE tub sau cutie de carton. În cazul utilizării rezidențiale restul de deșeuri a profilelor metalice pot fi reciclate.