



Avantaje

Pasta de rost de inalta calitate
Usor de aplicat
Usor de slefuit
Aderenta excelenta

Descrierea produsului

Rigips Promix Mega este o pasta de rosturi fina, gata preparata, recomandata pentru finisarea rosturilor si a peretilor interiori. Pentru finisarea rosturilor, produsul se foloseste impreuna cu banda de armare. Uscare in contact cu aerul. Potrivita pentru o varietate mare de suprafete suport (placi din gips-carton, suprafete tencuite si beton).

Aplicare

Rigips ProMix Mega se poate utiliza direct din galeata amestecand inainte de aplicare. Daca este necesar se poate adauga apa curate. Diluarea excesiva creste riscul de aparitie a crapaturilor si de intarziere a uscarii. Adaugati apa treptat pentru a evita subtierea excesiva. Nu se recomanda sa se adauge mai mult de 1 litru de apa la o galeata de 25 kg. Daca lichidul si pasta s-au separat, amestecati din nou inainte de utilizare.

In rostul dintre placile din gips-carton se aplica un strat subtire de pasta si apoi se incorporeaza banda de armare. Se indeparteaza excesul de pasta. Se poate aplica un al doilea si al treilea strat. Permiteți uscarea completa a fiecarui strat inainte de aplicarea urmatorului strat.

Rigips ProMix Mega poate fi folosit ca glet de finisaj peste orice tip de pasta de rosturi.

Permiteți uscarea completa inainte de slefuirea finala. Pentru slefuirea manuala se recomanda folosirea unei hartii abrazive cu granulatie 220 iar pentru slefuirea mecanizata se recomanda utilizarea hartiei abrazive cu granulatie 120. Inainte de aplicarea tapetului se recomanda aplicarea unei amorse (Rikombi Grund). ProMix Mega poate fi aplicat atat manual cat si mecanizat (cu pompe airless). Grosimea de aplicare este de aproximativ 2 mm. Timpul de uscare depinde de conditiile mediului inconjurator.

Nu amestecati produsul cu alte materiale. Curatarea uneltelor se face cu apa curata.

Nivel de finisare

Q1: umpleti rosturile si indepartati de pe suprafata materialul in exces. Asezati banda de armare in rost si acoperiti cu material suplimentar;

Q2: daca este necesar indepartati materialul in exces din imbinari. Dupa ce materialul s-a uscat, umpleti imbinarea existenta cu material suplimentar. Daca este necesar, slefuiti materialul dupa uscare;

Q3: acoperiti intreaga suprafata suport cu un strat subtire de material pentru a inchide porii (gletuirea fina a intregii suprafete). La nevoie suprafetele chituite vor fi slefuite;

Q4: acoperiti intreaga suprafata cu un strat de material de aproximativ 2 mm pentru a minimiza posibilitatea aparitiei urmelor pe suprafata sau in dreptul rosturilor. Dupa caz, suprafata se poate slefui dupa ce s-a uscat

Nivel de finisare

Q1 - Q4

Rigips®

PROMIX MEGA

Grosimea de aplicare	Pana la 2 mm
Timpul de lucru	Max 3 luni
Timpul de uscare	Aprox. 18 ore
Reactia la foc	Clasa A1
Consum	Rosturi: aprox 80g /m ² ; Finisare: aprox 1.7 kg/m ² /1 mm
Permeabilitatea la vapori	μ=10
Rezistenta la incovoiere si intindere	Conform EN 13963

Depozitare

Termen de valabilitate: se va folosi in termen de 12 luni de la data de productie marcata pe ambalaj.

Se va proteja impotriva inghetului, se depoziteaza la temperature intre 5° C si 30° C

Ambalare

Galeata de 5 kg, 15 kg, 25 kg

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro. Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMÂNIA • RIGIPS

Șos. Pipera nr. 43
Floreasca Park • Corp A • etaj 3
Sector 2 • București • România
Tel: (+4)0 21 207 57 50/51
office.rigips@saint-gobain.com
www.rigips.ro

