



Den Braven
Lider mondial în izolații profesionale



ZWALUW NBS – GUNFOAM

Fisa tehnica 5.10

Descriere Spuma poliuretanica monocomponenta, aplicabila cu pistolul. Ideală pentru aplicatii profesionale, pentru montaj si izolatii in constructii, industrie si aplicatii casnice.

Expandeaza si se intareste in conditii de absorbtie a umiditatii din aer si din substrat.

Aplicatii Montarea / etansarea ramelelor de usi si ferestre in zidarie;
Izolarea tubulaturilor si a cablurilor la trecerea prin pereti;
Montarea de panouri decorative si izolante;
Umplerea rosturilor / golurilor din pereti;
Izolari termice la acoperisuri;

Suprafete (tip de suprafata, pregatirea suprafetei). Aderenta

Aderenta excelenta pe majoritatea materialelor de constructii: beton, tencuiala, caramida, lemnul, OSB, metal, spuma PU rigida, poliester si PVC dur.

Suprafetele trebuie sa fie curate si fara urme de grasime, ulei sau alte particule. Pentru o mai rapida expandare si intarire a spumei se umezeste suprafata pulverizand putina apa pe zona aplicatiei. Agitat foarte bine tubul de spuma inainte de folosire (minimum 30 ori).

Limitari Nu se va utiliza in spatii supuse continuu imersiei in apa si in spatii complet inchise!
Spuma se aplica in rosturi de maximum 4 cm x 4 cm. Pentru rosturi mai mari, se poate aplica in straturi succesive dupa uscarea stratului anterior.
Pentru utilizarea in exterior, suprafata spumei trebuie protejata impotriva razelor ultraviolete (UV), acoperind cu un strat protector de chit de cutit, tencuiala sau vopsea.
Nu adera pe silicon, Teflon si polietilena. Nu adera pe suprafete uleioase sau cu grasi.

Aplicare. Instructiuni de aplicare. Unelte

Se inlatura capacul de protectie si se insurubeaza pistolul pe filetul tubului. Se agita foarte bine tubul inainte de fiecare utilizare (min. 30 ori). Se desfileaza surubul din spatele pistolului (capatul opus al duzei prin careiese spuma) pentru a scoate aerul din pistol. Debitul de spuma eliberat se regleaza din surubul aflat in spatele pistolului si prin apasarea tragaciului; pistolul se pastreaza atasat tubului pentru a asigura etanseitatea sistemului.

Den Braven România Comex s.r.l.; C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tiriac Bank Bucuresti
Sediu central, Buftea : Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506; E-mail: info@denbraven.ro; www.denbraven.ro
Certificarea si sigla TÜV NORD Germany sunt valabile pentru sediul central Den Braven România Comex s.r.l.

Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./Fax: +40 (264) 274 077; 274 078
Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339
E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro
Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26
Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866
Mobil: + 40 (723) 801 162; 801 167
E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro
Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109
Tel.: +40 (372) 753 666; Fax: +40 (239) 610 131
E-mail: dbrbraila@denbraven.ro
Brasov: Str. Carierei, nr. 158
Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748
Mobil: +40 (723) 800 825; (723) 800 672
E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18
Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024
E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro
Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara
Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299
E-mail: dbrdeva@denbraven.ro
Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielesti, Jud. Dolj
Str. Calea Bucurestilor, nr. 131/2
Tel./Fax: +40 (251) 466 343
Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452
E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro
Oradea: Strada Meziadului, nr. 2
Tel.: +40 (372) 766 396
Tel./Fax: +40 (259) 400 440
E-mail: dbroradea@denbraven.ro



Baia Mare: Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira
Tel.: +40 (262) 227 177; (372) 772 100
Fax: +40 (372) 871 294
E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro
Iasi: Str. Spancioc, nr. 12
Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021
Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573
E-mail: dbriasi@denbraven.ro
Republica Moldova: Den Braven Siliconi
Chișinău: Str. Feredeului, nr. 12A
Tel.: +373 (22) 42 17 50
Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52
E-mail: denbraven@moldnet.md



Den Braven
Lider mondial în izolanți profesionali



Dupa utilizare pistolul se curata cu Pur Cleaner Zwaluw. Acesta se va insuruba la filetul pistolului si se va apasa de câteva ori pe tragaci pentru a dizolva toate resturile de spuma.

Ungeti adaptorul pistolului cu spray cu vaselina sau Teflon. Daca mai exista spuma in tub este suficient sa inchideti prin infiletare surubul din capatul pistolului, pastrand tubul de spuma infiletat pe acesta pentru utilizare ulterioara. Umpleti maximum 60 – 70% din rost, intrucat spuma va expanda.

Dupa intarire, spuma excedentara se taie cu un cutit sau cutter.

Curatare Spuma neintarita, cazuta accidental, se inlatura imediat cu Pur Cleaner Zwaluw, thinner sau cu acetona.

Spuma intarita poate fi indepartata cu Zwaluw PUR REMOVER (dizolva spuma intarita) sau, in lipsa acestuia, poate fi indepartata mecanic.

Tapetul, covorul si mobila trebuie acoperite cu hartie sau folie de plastic.

Culori Crem

Ambalare Tuburi metalice de 600, 650 si 750 ml, cu adaptor pentru pistoalele tip NBS.

Date tehnice:

Baza:	Poliuretan		
Nu contine H(CFK)			
Temperatura mediului si a substratului la aplicare:	+5°C ÷ +35°C		
Temperatura tubului la aplicare:	min. +10°C		
	600 ml	650 ml	750 ml
Densitate (ISO 7390):	14-21 kg/m ³	14-21 kg/m ³	18-25 kg/m ³
Volum expandare spuma intarita: Expandare in rost preumezit 4x4 cm (montaj tamplarie)*:	18÷28 litri	19÷28 litri	20÷30 litri
Volum expandare spuma intarita: Expandare libera (umplere goluri)*:	24÷32 litri	24÷34 litri	25÷35 litri
Timp de formare a crustei*:	8÷12 min.		
Timp de taiere*:	40÷80 min.		
Timp de intarire*:	5÷24 ore		
Rezistenta la inghet:	pana la -15°C, in timpul transportului		
Rezistenta la temperatura:	dupa intarire -40 ÷ +90°C		
Stabilitate dimensionala:	+1 ÷ -5%		
Celule inchise:	cca. 70%		
Valoare de izolare:	25÷30 mW / mK (DIN 52612)		

Den Braven România Comex s.r.l.; C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tiriac Bank Bucuresti
Sediul central, Buftea : Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506; E-mail: info@denbraven.ro; www.denbraven.ro
Certificarea și sigla TÜV NORD Germany sunt valabile pentru sediul central Den Braven România Comex s.r.l.

Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./Fax: +40 (264) 274 077; 274 078

Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339

E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro

Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26

Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866

Mobil: + 40 (723) 801 162; 801 167

E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro

Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109

Tel.: +40 (372) 753 666; Fax: +40 (239) 610 131

E-mail: dbrbraila@denbraven.ro

Brasov: Str. Carierei, nr. 158

Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748

Mobil: +40 (723) 800 825; (723) 800 672

E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18

Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024

E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro

Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara

Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299

E-mail: dbrdeva@denbraven.ro

Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielesti, Jud. Dolj

Str. Calea Bucurestilor, nr. 131/2

Tel./Fax: +40 (251) 466 343

Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452

E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro

Oradea: Strada Meziadului, nr. 2

Tel.: +40 (372) 766 396

Tel./Fax: +40 (259) 400 440

E-mail: dbroradea@denbraven.ro

Baia Mare: Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira

Tel.: +40 (262) 227 177; (372) 772 100

Fax: +40 (372) 871 294

E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro

Iasi: Str. Spancioc, nr. 12

Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021

Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573

E-mail: dbrisasi@denbraven.ro

Republica Moldova: Den Braven Siliconi

Chiisinau: Str. Feredeului, nr. 12A

Tel.: +373 (22) 42 17 50

Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52

E-mail: denbraven@moldnet.md



Den Braven
Lider mondial în izolanți profesionali



Clasa de rezistență la foc (DIN 4102-1): B3

* în condiții de laborator, la temp.: +23°C; U.R. 55%

Nota: timpul de taiere și timpul de intarire depind de temperatura și umiditatea mediului, suportului și tubului, în momentul aplicării.

Siguranta generală. Masuri de siguranță.

Fisa de siguranță este disponibilă la cerere.

Termen de valabilitate:

12 luni în ambalaj original, la temperaturi între +5°C și +25°C. Depozitarea numai vertical cu valva în sus!

Dimensiunile rostului: latime minima - 8 mm; latime maxima - 40 mm

Garantie și Raspundere

Producătorul garantează că produsul respectă specificațiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate și în condițiile de manipulare, transport și depozitare stipulate în fisene tehnice și de siguranță. Toate informațiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate și al experienței producătorului și au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implică nici o raspundere. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice prin realizarea propriilor teste, dacă produsul este potrivit pentru aplicarea dorita. Producătorul nu va putea fi facut răspunzător în nici un caz pentru daune accidentale sau consecințe datorate utilizării produsului.

Ultima actualizare limba romana: 25.07.2011

Den Braven România Comex s.r.l.; C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tiriac Bank Bucuresti
Sediul central, Buftea : Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506; E-mail: info@denbraven.ro; www.denbraven.ro
Certificarea și sigla TÜV NORD Germany sunt valabile pentru sediul central Den Braven România Comex s.r.l.

Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./Fax: +40 (264) 274 077; 274 078
Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339
E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro
Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26
Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866
Mobil: + 40 (723) 801 162; 801 167
E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro
Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109
Tel.: +40 (372) 753 666; Fax: +40 (239) 610 131
E-mail: dbrbraila@denbraven.ro
Brasov: Str. Carierei, nr. 158
Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748
Mobil: +40 (723) 800 825; (723) 800 672
E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18
Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024
E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro
Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara
Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299
E-mail: dbrdeva@denbraven.ro
Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielești, Jud. Dolj
Str. Calea Bucureștilor, nr. 131/2
Tel./Fax: +40 (251) 466 343
Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452
E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro
Oradea: Strada Meziadului, nr. 2
Tel.: +40 (372) 766 396
Tel./Fax: +40 (259) 400 440
E-mail: dbroradea@denbraven.ro

Baia Mare: Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira
Tel.: +40 (262) 227 177; (372) 772 100
Fax: +40 (372) 871 294
E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro
Iași: Str. Spancioc, nr. 12
Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021
Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573
E-mail: dbriasi@denbraven.ro
Republika Moldova: Den Braven Siliconi
Chișinău: Str. Feredeului, nr. 12A
Tel.: +373 (22) 42 17 50
Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52
E-mail: denbraven@moldnet.md