



Den Braven

Fisa Tehnica

Den Braven PU-Gunfoam Extra Winter Aplicare cu Pistolul

Spuma poliuretanică profesională pentru iarnă, de calitate superioară, pentru aplicare cu pistolul, la temperaturi scăzute (până la -15°C)



Descrierea Produsului

Den Braven PU-Gunfoam Extra Winter Aplicare cu Pistolul este o spuma poliuretanică monocomponentă pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru crearea unei etanșări între elementele de construcție. Den Braven NBS-Gunfoam Winter se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție. Aceasta asigură atât stabilitatea, cât și flexibilitatea elementelor fixate. Control bun al extrudării, datorită utilizării pistolului.

Beneficii

- Spuma poliuretanică profesională de calitate superioară.
- Aplicabilă în anotimpurile reci (până la -15°C)

Aplicații

Produsul poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli. Rosturile perimetrice din jurul cadrelor de uși și ferestre. Umplerea golurilor în jurul țevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane. În general, produsul are o aderență excelentă la beton, cărămida, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur.

Limitări: Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafețele supuse acțiunii apei și pentru umplerea spațiilor închise. Nu aderă la Silicon, Politetrafluoretilenă (PTFE), Polietilenă (PE), Polipropilenă (PP) și suprafețe contaminate cu grăsimi sau uleiuri. Produsul asigură o barieră împotriva umezelii, dar permite migrarea vaporilor de apă prin adeziv. Acest produs nu trebuie utilizat în condiții de ventilație slabă, decât dacă se întrebuintează o mască de protecție cu un filtru adecvat pentru gaze (și anume de tip A1, în conformitate cu standardul EN 14387).

Ambalajul conține mănuși de protecție, care vor fi utilizate doar pentru Spuma Poliuretanică. Anterior folosirii: Nu utilizați mănuși deteriorate.

Scoateți-le din folie și umflați-le cu aer pentru a verifica dacă sunt etanșe. Atenție la unghiile lungi sau la bijuterii, întrucât acestea pot deteriora mănușile. Ulterior folosirii: Nu atingeți mănușile pe exterior în timp ce le îndepărtați de pe mâini. Aruncați imediat mănușile folosite.

Metoda de lucru

Rosturile mai late și mai adânci de 4 cm trebuie umplute în mai multe straturi succesive. Timpul de așteptare dintre aplicații este de 15-30 de minute. Anterior fiecărei aplicări, umeziți ușor cu apă prin pulverizare. Pentru o prezentare generală completă, consultați pagina noastră de Internet sau contactați Den Braven.

Specificații tehnice

Temperatura de aplicare		$-15^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$
Baza		Poliuretan
Celule închise		70%
Timp de întărire		50 - 150 minute
Timp de tăiere	FEICA TM1005	50 - 100 minute
Densitate		15-20 kg/m ³
Stabilitate Dimensională	FEICA TM1004	$-5\% < DS < 0\%$
Comportament la foc		B3
Timp de tăiere	FEICA TM1014	5 - 15 minute
Rezistența la temperatură		$-40^{\circ}\text{C} \div +90^{\circ}\text{C}$
Conductivitate termică		30-35 mW/m.K
Volum	FEICA TM1003	750 ml = 35 - 40 liter

Pregătirea și Finisarea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate, să nu prezinte urme de ulei, grăsimi și praf. Umeziți (pulverizați) ușor suprafețele cu ajutorul unui spray cu apă. Temperatura minimă a tubului este de $+5^{\circ}\text{C}$ (temperatura ideală este de $+20^{\circ}\text{C}$). Scoateți capacul și insurubați pistolul pe tub. Agitați ansamblul tub-pistol înainte de folosire (de cel puțin 30 de ori).

Protejați-vă ochii și purtați mănuși și echipament de lucru. Acoperiți tapiteria, covoarele și mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Aplicația se realizează cu poziția tubului în sus; apăsați tragaciul adaptorului. Umpleți aproximativ 50-60% din rost, deoarece spuma se expandează. Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, cu ajutorul Universal PU-Cleaner. După întărire, puteți îndepărta surplusul de spumă cu ajutorul unui cutit sau spaclu, iar ulterior puteți finisa suprafața spumei.



Den Braven

Den Braven Romania Comex SRL
Strada Rasaritului, nr. 51 (DN7) | Buftea, Ilfov | 070000 | Romania
T +40 (372) 833 300 | E info@denbraven.ro

2017-03-20 09:56:23 UTC



Den Braven

Fisa Tehnica

Better
results
through
knowledge

Den Braven PU-Gunfoam Extra Winter Aplicare cu Pistolul

Spuma poliuretanică profesională pentru iarnă, de calitate superioară, pentru aplicare cu pistolul, la temperaturi scăzute (până la -15°C)

Vopsire

PU-Gunfoam Extra Winter Aplicare cu Pistolul permite vopsirea sau acoperirea cu ipsos, chit de cutit, tencuială sau etansant acrilic.

Curatare

Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, cu ajutorul Den Braven Universal PU-Cleaner. După întărire, surplusul de spumă poate fi îndepărtat cu ajutorul unui cutit sau al unui spaclu, iar ulterior suprafața spumei poate fi netezită.

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+25^{\circ}\text{C}$. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în spații uscate. Depozitați recipientele în poziție verticală.

Sanatate & Siguranță

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării produsului. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Den Braven garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hârtie și digital, au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Den Braven nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Den Braven își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intră în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.



Den Braven

Den Braven Romania Comex SRL
Strada Rasaritului, nr. 51 (DN7) | Buftea, Ilfov | 070000 | Romania
T +40 (372) 833 300 | E info@denbraven.ro

2017-03-20 09:56:23 UTC