


CT 177

Tencuială mozaicată granulație 1,0-1,6

Tencuială decorativă în straturi subțiri pentru interior și exterior



CARACTERISTICI

- ▶ disponibilă în 48 de culori
- ▶ gata de utilizare
- ▶ rezistentă la condițiile atmosferice
- ▶ rezistentă la abraziune
- ▶ rezistentă la impact
- ▶ întreținere ușoară
- ▶ proprietăți de sigilare a fisurilor mici

DOMENII DE UTILIZARE

- ▶ Poate fi folosită pentru acoperirea suprafețelor expuse la acțiunea factorilor mecanici (abraziune), cum ar fi: postamente, glafuri, socluri, coridoare, casa scârilor etc.;
- ▶ Se poate aplica de regulă pe suporturi minerale, beton, tencuieli tradiționale, suprafețe din gips-carton, plăci aglomerate etc.;
- ▶ La interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CT 177 poate fi aplicată pe suprafețe rezistente, netede, uscate, pe care nu există grăsimi, bitumuri, praf sau alte substanțe care ar putea împiedica aderența:

- ▶ tencuieli pe bază de ciment și var-ciment (cu o vechime mai mare de 28 zile), beton (cu o vechime de peste 3 luni, umiditate $\leq 4\%$) - amorsate cu Ceresit CT 16;
- ▶ straturi protejate cu plasă din fibră de sticlă, realizate din mortar Ceresit CT 82, CT 85, CT 100, sau mortarul Thermo Universal (cu vechime mai mare de 3 zile), Ceresit CT 87 (cu vechime mai mare de 2 zile) - grunduite cu Ceresit CT 16;
- ▶ suprafețe din gips (doar în interiorul clădirilor) cu o umiditate mai mică de 1% - grunduite înainte cu Ceresit CT 17 și apoi cu vopseaua CT 16;
- ▶ plăci aglomerate (grosime > 19 mm), din gips și gips-carton (doar în interiorul clădirilor), fixate conform recomandărilor producătorilor plăcilor, grunduite mai întâi cu CT 17 și apoi cu CT 16;
- ▶ straturi de zugrăveală (doar în interiorul clădirilor), rezistente, cu o bună aderență - amorsate cu CT 16.

Suprafețele cu denivelări și cu defecțiuni trebuie nivelate și reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradiționale și suprafețelor din beton se pot aplica straturi de nivelare cu Ceresit CT 85. Murdăria, straturile cu rezistență scăzută sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv, trebuie înlăturate în totalitate.



Suprafețele absorbante trebuie mai întâi grunduite cu produsul Ceresit CT 17 și după cel puțin 4 ore cu vopseaua Ceresit CT 16. Ceresit CT 177 se poate aplica după uscarea completă a vopselei Ceresit CT 16.

Tencuiala se poate strica dacă podeaua este supusă la umezeală, de aceea trebuie ca în locurile în care gradul de umiditate este ridicat să se realizeze un strat de izolare.

MOD DE APLICARE

Amestecați produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacă este necesar, puteți adapta consistența materialului la condițiile de aplicare, adăugând o cantitate mică de apă și amestecând cu grijă. Nu folosiți instrumente și recipiente ruginite! O cantitate prea mare de apă va face imposibilă utilizarea produsului. Ceresit CT 177 se aplică într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere ținute în poziție oblică.

Suprafața trebuie nivelată cu același instrument înainte să se usuce. Nu trebuie apăsat cu putere pe substrat.

Nu stropiți cu apă! Nu drișcuiți!

Lucrați fără întrerupere pe o singură suprafață folosind material cu aceeași consistență. În cazul în care este necesar să întrerupeți lucrările, lipiți o fâșie de bandă adezivă care să delimiteze suprafața respectivă, aplicați tencuiala, nivelați-o și

apoi îndepărtați banda adezivă. După întrerupere, continuați din locul astfel delimitat. Marginile suprafeței executate anterior pot fi fixate cu ajutorul unei benzi adezive. Instrumentele și petele de Ceresit CT 177 se spală cu apă, iar resturile întărite se îndepărtează mecanic.

Notă:

Lucrările trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperatură a aerului și a suprafeței de la +10°C până la +25°C și la o umiditate a aerului mai mică de 80%. Datele tehnice au fost obținute la temperatura de +20°C și umiditatea aerului de 60%. În alte condiții este posibil ca produsul să se întărească mai repede sau mai lent.

Nu amestecați produsul cu alte tencuieli, pigmenți, rășini sau mortare. Încăperea în care se aplică produsul trebuie aerisită pentru ca mirosul acestuia să dispară. În cazul în care produsul intră în contact cu ochii, clătiți cu multă apă și cereți sfatul medicului. Produsul trebuie păstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

Nu aplicați produsul pe zone expuse razelor soarelui și preveniți uscarea prematură a tencuielii.

RECOMANDĂRI

Suprafața tencuită trebuie protejată de ploaie până la uscarea completă.


Se recomandă montarea unor folii protectoare peste schele. Ceresit CT 177 are o granulație naturală și, de aceea, se pot întâlni diferențe de nuanțe. Trebuie să folosiți materiale din același număr de lot pe aceeași suprafață. Ambalajul desfăcut trebuie închis cu grijă, iar conținutul său trebuie folosit cât mai curând posibil.

Proprietățile prezentate se bazează pe experiența practică și verificările practice. Condițiile specifice obiectului, dar și utilizarea corectă și în acest fel de succes a produselor noastre nu se află în sfera noastră de influență. Din acest motiv, în caz de dubii, însușirea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii. Răspunderea legală nu poate rezulta nici din indicațiile acestei fișe de observații, nici din consilierea orală. În caz de întrebări trebuie să solicitați consiliere. Prin apariția acestei fișe tehnice de observații toate cele anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

Până la 12 luni în locuri răcoroase și în ambalajul original, nedeteriorat.

Protejați împotriva înghețului! Evitați depozitarea la temperaturi ridicate și expunerea directă la soare!

	
1803	
HENKEL ROMÂNIA S.R.L., Str. Ionijă Vornicul nr. 1-7, sector 2, 020325, București, România	
EN 15824:2009	
01052	
Tencuieli pentru interior și exterior pe bază de lianți organici	
Permeabilitate la vapori de apă:	V2
Absorbție apă:	W2
Aderență:	0,6 MPa
Durabilitate:	PND
Conductivitate termică:	$\lambda = 0,61 \text{ W(m}^*\text{K)}$
Reacție la foc:	Clasa F



AMBALARE

Găleți din plastic de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bază: dispersie apoasă de rășini sintetice, cu umpluturi minerale și pigmenți

Densitate: aprox. 1,75 kg/dm³

Temperatură de utilizare: de la +10°C la +25°C

Timp de uscare: aprox. 30 min.

Rezistență la ploaie: după aprox. 3 zile

Cantitate utilizată:
granule 1,0-1,6 mm aprox. 4,0kg/m²

Constanta performanței pentru produsul Ceresit CT 177 s-a efectuat având ca referință standardul SR EN 15824:2009. Produsul este parte componentă în sistemele Ceresit Ceretherm Classic, Popular, Premium, Impactum, Universal EPS, Universal XPS, Universal MW, sisteme la care evaluarea și verificarea constantei performanței a fost efectuată având ca referință ETAG 04.

Calitate pentru profesioniști