

Informații Produs

Bandă dublu adezivă universală albă

tesa® 64620 este o bandă dublu adezivă, compusă dintr-un suport PP alb și un sistem de masă de adeziv din cauciuc sintetic (topitură termică). Cu adezivul termoplastic, tesa® 64620 nu conține solvenți și oferă o aderență ridicată. tesa® 64620 este protejată cu o căptușeală din hârtie siliconică.

Domeniul principal de aplicare

- Fixarea pardoselii
- Bandă de fixare de uz general

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	folie de polipropilenă	• Rezistența la rupere	30 N/cm
• Culoare	alb	• Tipul căptușelii	pergamină maro
• Grosime totală	185 μm	• Culoarea căptușelii	70 μm
• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Grosimea căptușelii	78 g/m ²
• Elongatie	700 %	• Greutatea căptușelii	

Aderență la

• Aderența la oțel (inițial)	9.5 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	14.5 N/cm
• Aderența la oțel (partea acoperită, inițial)	10.5 N/cm	• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	8.0 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	5.2 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	12.5 N/cm
• Aderența la polipropilenă (inițial)	10.0 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	10.0 N/cm
• Aderența la PVC (inițial)	7.5 N/cm		

Caracteristici

• Rezistența la temperatură pe termen scurt	80 °C	• Rezistența statică la forfecare la 23°C	●●●●
• Rezistența la temperatură pe termen lung	40 °C	• Rezistența statică la forfecare la 40°C	●●●
• Viscositate	●●●●	• Rezistența statică la forfecare la 70°C	●●
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	●	• Aburire	●●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocr ● slab

Informații suplimentare

Potrivită pentru materiale de pardoseală fără plastifianți

tesa® 64620

Informații Produs



Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=64620>