

# FIȘĂ TEHNICĂ


Novatik | METAL

## SLATE

Profilul Novatik METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din Novatik METAL SLATE alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

### >STRATURI finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;  
**HIGH COAT:** Polyurethan - Polyamid 50 μm;  
**FROST:** Polyurethan 60 μm;  
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;  
**HIGH COAT:** Epoxid 10 μm;  
**FROST:** Epoxid 12 μm;  
(fața inferioară a tablei).



	Novatik   METAL SLATE MAT	Novatik   METAL SLATE HIGH COAT	Novatik   METAL SLATE FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 280 mm	1 280 mm	1 280 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 225 mm	1 225 mm	1 225 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,17 module	2,17 module	2,17 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,61 kg/mp	4,61kg/mp	4,61 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat <b>35 de microni</b> , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid <b>50 de microni</b> , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan <b>60 de microni</b> , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de <b>10 microni / 7 microni</b> , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de <b>10 microni</b> , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de <b>12 microni</b> , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de <b>ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp</b>
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

Novatik  
METAL | SLATE MAT



0.5 mm

0.6 mm

**20 30**

**20 40**

ANI  
GARANȚIE  
ESTETICĂ


ANI  
GARANȚIE  
TEHNICĂ

ANI  
GARANȚIE  
ESTETICĂ

ANI  
GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm

CULORI 0,6 mm



Novatik  
METAL | SLATE HIGH COAT



**20**

**40**


ANI  
GARANȚIE  
ESTETICĂ

ANI  
GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



Novatik  
METAL | SLATE FROST



**20**

**40**

ANI  
GARANȚIE  
ESTETICĂ

ANI  
GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro  
Fișă tehnică Novatik METAL SLATE – RO\_V2 | Ianuarie 2023