Den Braven
Lider mondial în izolanți profesionali

Fisa tehnica 2.21
Grade B05

Zwaluw Tixoplast

Descriere Zwaluw Tixoplast este un izolant monocomponent, pe baza de bitum si elastomeri selectionati. Produsul se intareste prin evaporarea solventilor, devenind un etansant plasto-elastic.

Aplicatii Pentru lipirea acoperisurilor bituminoase si izolarea panourilor (nu cele din polistiren).

Pentru izolari rezistente la conditii de temperatura la diferite rosturi, rigole, luminatoare, seminee, etc.
Pentru realizarea reparatiilor urgente la acoperis, chiar si in conditii de umezeala.
Pentru izolarea fisurilor, sparturilor si imbinarilor rosturilor, racordarilor acoperisurilor, cupolelor, cosurilor de fum.

Suprafete (tip de suprafata, pregatirea suprafetei). Aderenta

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate, intregi, fara praf, urme de pietris sau alte impuritati. In cazul suprafetelor netede, nu este necesar ca acestea sa fie uscate. Se recomanda efectuarea de teste de aderenta inaintea aplicarii. Instrumentele se pot curata cu Zwaluw Cleaner. Pentru maini folositi Zwaluw Handclean sau apa si sapun.

Limitari Nu este recomandat pentru spatii imersate si nici pentru suprafete din polietilena, polipropilena si Teflon.

Aplicare. Instructiuni de aplicare. Unelte

Pistol pneumatic sau manual. Temperatura de aplicare: +5ºC ÷ +40ºC

Curatare Uneltele: imediat dupa aplicare, cu Zwaluw Cleaner.
Mainile: cu solutie de curatat maini Zwaluw Handfris sau cu sapun si apa.

Culoare Negru

Ambalare Cartuse de 280 sau 300 ml.

Termen de valabilitate: 9 luni, la temperaturi intre +5°C si +25°C.

Den Braven România Comex s.r.l.; C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tiriac Bank Bucuresti
Sediu central, Buftea : Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506**; E-mail**: info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./ Fax: +40 (264) 274 077; 274 078
Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339
E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro
Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26
Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866
Mobil: + 40 (723) 801 162; 801 167
E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro
Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109
Tel.: +40 (372) 753 666**;** Fax: +40 (239) 610 131
E-mail: dbrbraila@denbraven.ro
Brasov: Str. Carierei, nr. 158
Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748
Mobil: +40 (723**)** 800 825**;** (723) 800 672
E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18
Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024
E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro
Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara
Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299
E-mail: dbrdeva@denbraven.ro
Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielesti, Jud. Dolj
Str, Calea Bucurestilor, nr. 131/2
Tel./Fax: +40 (251) 466 343
Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452
E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro
Oradea: Strada Meziadului, nr. 2
Tel.: +40 (372) 766 396
Tel./Fax: +40 (259) 400 440
E-mail: dbroradea@denbraven.ro

Baia Mare: Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira
Tel.: +40 (262) 227 177**;** (372) 772 100
Fax: +40 (372) 871 294
E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro

Iaşi: Str. Spancioc, nr. 12
Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021
Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573
E-mail: dbriasi@denbraven.ro

Republica Moldova: Den Braven Siliconi
Chisinau: Str. Feredeului, nr. 12A
Tel.: +373 (22) 42 17 50
Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52
E-mail: denbraven@moldnet.md

Den Braven
Lider mondial în izolanți profesionali

Date tehnice:

- Baza bitum
- Temperatura de aplicare +5….+40°C
- Curgere < 2 mm,
- Densitate 1,3 g/ml, conform ISO 7390
- Timp de formare a crustei > 15 ore, la 23°C si 55% UR
- Timp de intarire: 1-2 saptamani, la 23^{0}C si 50% umiditate relativa
- Rezistenta la inghet in timpul transportului pana la –15°C
- Continut solid 86%
- Rezistenta la temperatura dupa intarire -20^{o}C / +70°C

Consum net estimat Metri de cordon realizabil pentru cartus 310 ml, pentru diverse dimensiuni ale rostului (latime x adancime)

Latime x adancime	Lungime imbinare (m)
4 x 6 mm	12.9
6 x 6 mm	8.6
8 x 6 mm	6.4
12 x 8 mm	3.2
16x 10 mm	1.9
20 x 12 mm	1.3

Suport Se va utiliza snur poliuretanic pentru corectarea adancimii rostului corespunzatoare a rostului si pentru a evita aderenta la cea de-a treia latura a imbinarii.

Dimensiunile rostului	Latime	Adancime
Latime minima	4 mm	
Latime maxima	25 mm	
Dimensiunea rostului	4-8 mm	6 mm
	10-12 mm	8 mm
	14-16 mm	10 mm
	18-20 mm	12 mm
	22-24 mm	14 mm

A se vedea si TB 01 -95

Den Braven România Comex s.r.l.; C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tiriac Bank Bucuresti
Sediu central, Buftea : Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506**; E-mail**: info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./ Fax: +40 (264) 274 077; 274 078
Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339
E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro
Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26
Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866
Mobil: + 40 (723) 801 162; 801 167
E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro
Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109
Tel.: +40 (372) 753 666**;** Fax: +40 (239) 610 131
E-mail: dbrbraila@denbraven.ro
Brasov: Str. Carierei, nr. 158
Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748
Mobil: +40 (723**)** 800 825**;** (723) 800 672
E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18
Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024
E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro
Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara
Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299
E-mail: dbrdeva@denbraven.ro
Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielesti, Jud. Dolj
Str, Calea Bucurestilor, nr. 131/2
Tel./Fax: +40 (251) 466 343
Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452
E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro
Oradea: Strada Meziadului, nr. 2
Tel.: +40 (372) 766 396
Tel./Fax: +40 (259) 400 440
E-mail: dbroradea@denbraven.ro

Baia Mare: Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira
Tel.: +40 (262) 227 177**;** (372) 772 100
Fax: +40 (372) 871 294
E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro

Iaşi: Str. Spancioc, nr. 12
Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021
Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573
E-mail: dbriasi@denbraven.ro

Republica Moldova: Den Braven Siliconi
Chisinau: Str. Feredeului, nr. 12A
Tel.: +373 (22) 42 17 50
Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52
E-mail: denbraven@moldnet.md

Garantie si Raspundere
Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului.

Ultima actualizare limba romana: 18.04.2011
Ultima actualizare limba engleza: 30.06.2008

Den Braven România Comex s.r.l.; C.I.F.: RO9827274; Reg. Com.: J23/2837/12.09.2008; Cont: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000 - Unicredit Tiriac Bank Bucuresti
Sediu central, Buftea : Str. Rasaritului (Dn7) nr. 51, Jud. Ilfov; Tel./Fax: +40 (21)316 10 66/67/69; Mobil: +40 (372) 198 500 - 506**; E-mail**: info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Filiale

Cluj-Napoca: Str. Cantonului, nr. 4
Tel./ Fax: +40 (264) 274 077; 274 078
Mobil: +40 (723) 800 260; 800 339
E-mail: dbrcluj-napoca@denbraven.ro
Constanta: Str. Varful cu Dor, nr. 26
Tel./Fax: +40 (241) 696 838/ (241) 696 866
Mobil: + 40 (723) 801 162; 801 167
E-mail: dbrconstanta@denbraven.ro
Braila: Soseaua de Centura DN2B, Km. 109
Tel.: +40 (372) 753 666**;** Fax: +40 (239) 610 131
E-mail: dbrbraila@denbraven.ro
Brasov: Str. Carierei, nr. 158
Tel./Fax: +40 (268) 548 955; (372) 870 748
Mobil: +40 (723**)** 800 825**;** (723) 800 672
E-mail: dbrbrasov@denbraven.ro

Timisoara: Loc. Giarmata, Calea Lipovei nr. 18
Tel./Fax: +40 (723) 800 827; (372) 870 024
E-mail: dbrtimisoara@denbraven.ro
Deva: Sat Santandrei, nr. 248, Simeria, Jud. Hunedoara
Tel./Fax: +40 (372) 775 452; 871 299
E-mail: dbrdeva@denbraven.ro
Craiova: Complex Obeidat, Com. Pielesti, Jud. Dolj
Str, Calea Bucurestilor, nr. 131/2
Tel./Fax: +40 (251) 466 343
Mobil: +40 (723) 800 451; 800 452
E-mail: dbrcraiova@denbraven.ro
Oradea: Strada Meziadului, nr. 2
Tel.: +40 (372) 766 396
Tel./Fax: +40 (259) 400 440
E-mail: dbroradea@denbraven.ro

Baia Mare: Aleea Mocirei, nr. 22, Recea, Mocira
Tel.: +40 (262) 227 177**;** (372) 772 100
Fax: +40 (372) 871 294
E-mail: dbrbaia-mare@denbraven.ro

Iaşi: Str. Spancioc, nr. 12
Tel./Fax: +40 (232) 272 746; 250 021
Mobil: +40 (723) 800 553; 800 573
E-mail: dbriasi@denbraven.ro

Republica Moldova: Den Braven Siliconi
Chisinau: Str. Feredeului, nr. 12A
Tel.: +373 (22) 42 17 50
Tel./Fax: +373 (22) 27 11 52
E-mail: denbraven@moldnet.md