

ADEZIV SILANIC PENTRU PARCHET MS POLYMER 30P**Date tehnice :**

Baza	MS POLYMER (SILAN SILICONI MODIFICATI)
Consistenta	Pasta
Culoare	Maro pal/maro inchis
Greutate specifica (DIN 53479)	Aprox. 1,6 g/cm ³
Vizcozitate Brookfield (mPa.s)	Aprox. 72000 (HBT A/10)
Timp de lucru deschis 21°C si 50% RH	Aprox 30 min
Timp de ajustare 21°C si 50% RH	Aprox 30 min
Incarcare parchet dupa	Dupa 24 ore
Finisare/smirgheluire	Dupa 24 ore
Rezistenta la forfecare lemn/lemn	>1 N/mm ²
Rezistenta termica	-40°C....+90°C dupa uscare
Rezistenta la imbatranire	Buna
Continut total solid	100% (fara solventi)
Consum	Funcctie de pardoseala 800-1200 gr/m ²

Caracteristici :

- Gata de lucru nu necesita amestecare
- fara solventi
- EC-1 emisii scazute
- nu contine apa
- fara isocianati
- usor de aplicat
- formeaza urme stabile prin aplicarea cu pieptene
- aderenta rapida la suprafete
- putere de lipire finala inalta
- ramane elastic dupa intarire
- indicat pentru montajul parchetului pe pardoseli incalzite

Aplicatii :

MS-30P este un adeziv silanic universal fara apa cu baza MS POLYMER, indicat pentru lipirea la interior al oricarui tip de parchet parchetul masiv, prefinisat , laminat,etc
Suprafetele de lipire pot fi poroase si neporoase cum ar fi : mozaic, anhidrite, beton, lemn, placi OSB inclusiv cu particule mari, pardoseli incalzite.

Este foarte indicat pentru lipirea parchetului sensibil la umezeala pe suprafete moderat poroase.

Descriere :

MS -30P se usuca prin reactie chimica . Complet uscat (24h la 21°C si 50% RH) formeaza o pelicula elastica si fara contractare, rezistenta la umezeala si caldura. Are o excelenta aderenta la majoritatea materialor de constructii. Nu contine apa sau solventi iar riscul de a deforma parchetul este minim.

Ambalaj :

Culoare : maro deschis, maro inchis

Ambalaj : galeti 18 kg (3*6 kg)

Termen de garantie si depozitare :

- 6 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Substratul :

Inainte de instalarea parchetului, substratul trebuie atent controlat. Verificati umiditatea pe intreaga grosime a substratului cu ajutorul unui umidometru pe baza de carbid sau electric. Umiditatea sustratului este indicata de producatorul parchetului (in general pentru substraturi din amestec de ciment si nisip 2% si max 0,5% pentru substraturi anhidrit. La pardoselile incalzite max 1,5% respectiv 0,3%).

Substraturile trebuie sa fie uscate, curate , fara grasimi, iregularitati sau crapaturi. Daca pe substrat a mai fost aplicat un alt adeziv acesta trebuie indepartat mecanic. Suprafetele cu iregularitati trebuie sa fie reparate inainte de aplicarea adezivului.

Suprafetele minerale poroase necesita aplicarea unui primer.

Suprafetele lustruite ca cele anhidrite se vor prelucra pentru a prezenta rugozitate chiar daca prin aceasta operatie se inlatura primul strat.

Cand parchetul se monteaza pe suprafete din marmura sau placi ceramice acestea trebuie sa fie curatate cu soda caustica sau alt curatator corespunzator si spalate apoi foarte bine cu multa apa. Verificati apoi daca suprafetele sunt complet uscate.

Se recomanda un test de compatibilitate preliminar pentru fiecare suprafata.

Parchetul:

Parchetul trebuie aclimatizat cateva zile in camerele unde se va monta. Pastrati parchetul in ambalajul original pentru a evita deformatiile. Verificati inainte de de montaj umiditatea lemnului care trebuie sa corespunda cu cea indicata de producator (9% ± 2% . Daca umiditatea depaseste 11% nu este indicat montajul). Lasati un rost de 1...1,5 cm la marginile suprafetelor inclusiv in jurul coloanelor care strapung pardoseala.

Aplicarea adezivului :

Adezivul trebuie aclimatizat cu temperatura camerei inainte de montaj. Nu aplicati adezivul pe o suprafata mai mare decat cea pe care se poate acoperii cu parchet in timp de 30 minute. Aplicati parchetul pe stratul de adeziv, presati si fixati cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Suprafata de contact intre parchet si adeziv trebuie sa fie de minim 80%. Asteptati cel putin 24h inainte de finisare sau smirgheluire. Adezivul neintarit poate fi inlaturat cu curatator SOUDAL iar adezivul intarit poate fi inlaturat mecanic.

Recomandari :

- nu montati parchetul pe suprafete cu posibile crestere ale umiditatii
- nu aplicati adezivul la temperaturi mai mici de 15°C sau mai mari de 25°C
- temperatura minima a substratului trebuie sa fie 15°C
- nu aplicati adezivul daca umiditatea atmosferica depaseste 75%
- nu montati parchetul al carui umiditate este mai mica de 7% deoarece acesta se poate umfla la umiditati atmosferice mai mari
- nu montati pe pereti sau tavane neuscate (ex : cele proaspat vopsite)
- nu diluati adezivul

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii