

## Adeziv rapid 2C

Revision: 7/06/2018

Page 1 from 2

**Adeziv:**

Baza	Cyanoacrylat
Consistentă	Gel lichid
Sistem uscare	Uscare chimică
Densitate	Cca. 1,06 g/ml (ASTM D1875)
Punct autoaprinde	>81°C
Viscozitate	1200 – 1800 Cps la 25°C (ASTM D1084)
Rezistență termică	-20 °C → 70 °C (după uscare)
Temperatura aplicare	5 °C → 35 °C

**Activator:**

Baza	Hexane
Consistentă	Lichid
Rezistență termică	-20 °C → 70 °C (după uscare)
Temperatura aplicare	5 °C → 35 °C

(\*) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates.

**Descriere produs**

Mitre Kit este un sistem bicomponent constând într-un adeziv cianoacrilat și un spray activator.

**Proprietati**

- Putere mare de lipire
- Lipire foarte rapidă
- Se poate utiliza pe suprafețe verticale deoarece nu curge (gel).

**Aplicatii**

- Lipire lemn pe canturi
- Fixare și lipire obiecte din lemn
- Lipirea rapidă a obiectelor din MDF, plastic, metal, cherestea, porțelan, pluta, piele, ceramică, carton, hartie și cauciuc.

**Ambalaj**

Culoare: transparent

Ambalaj: set 50g adeziv și 200ml activator, 100g adeziv și 400ml activator

**Termen garantie**

Cel puțin 12 luni în ambalaj original depozitat în locuri uscate la temperaturi între +5°C și +25°C. Protejați împotriva înghețului.

**Substraturi**

Substraturi: Toate suprafețele, poroase și neporoase, suprafețe fără rosturi ambele poroase și neporoase. Suprafețele trebuie să fie netede și cu zonă de contact perfectă. Natura: curate, uscate, fără praf și grăsimi. Preparare suprafețe: Fără pretratare. Recomandăm un test prealabil de compatibilitate pe orice suprafață.

**Metoda aplicare**

Metoda aplicare: Pulverizați activator pe una dintre suprafețe. Aplicați adeziv pe cealaltă suprafață. Apropiți suprafețele și presati ferm timp de cel puțin 1 minut. Închideți foarte bine recipientul cu adeziv imediat după aplicare.

Curatare: Adezivul neuscat se poate îndepărta cu Adeziv remover 90A, uscat doar mecanic.

Reparare: Cu același material

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions beyond our control, no liability under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.

---

## Mitre Kit Export

---

Revision: 7/06/2018

Page 2 from 2

### Masuri de protectie

Luati masuri de igiena muncii normale. Nu atingeti adezivul cu degetele. Purati manusi de protectie. Evitati contactul cu ochii, adezivul poate cauza daune majore. Nu lasati la indemana copiilor. Protejati activatorul de surse de explozie. Consultati eticheta si fisa de securitate pentru mai multe informatii.

### Observatii

- Dupa utilizare curatati varful aplicator al adezivului cu un ac si apoi inchideti bine.
- Produsul poate fi utilizat si fara activator insa timpul de uscare va fi mult mai mare.

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions beyond our control, no liability under this publication are accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.