

ADEZIV FIX ALL FLOOR&WALL

Date tehnice :

Baza	Polimeri hibridi SMX
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii atmosferice
Timp formare pelicula	Cca 10 min
Viteza de polimerizare	Cca 3 mm/24 h
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,67 g/ml
Duritate (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Tensiunea maximala (DIN 53504)	1,8 N/mm ²
Rezistenta termica	-40°C....+90°C dupa uscare
Revenire elastica (ISO 7389)	> 75%
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,75 N/mm ²
Deformatia maximala	± 20 %
Alungirea la rupere (DIN 53504)	750 %
Consum	Spatula dintata B3: 700 - 900 g/m ²
Timp de punere in sarcina	Dupa 24 – 48 ore
Temperatura de aplicare	+5°C....+35°C

Descriere : Fix All Floor&Wall este un mastic pentru constructii de inalta calitate pe baza de polimeri hibridi, neutru din punct de vedere chimic, elastic, universal cu aplicare pe orice suporturi si pe orice materiale.

Caracteristici:

- Aderenta foarte buna pe majoritatea suporturilor
- Foarte bune proprietati mecanice
- Se aplica usor cu spatula dintata
- Excelenta rezistenta UV in orice conditii atmosferice
- Nu contine solventi, izocianati, acizi sau halogeni
- Masuri de igiena muncii minimale la aplicare
- Vopsibil cu vopseluri pe baza de apa



Aplicatii:

- Lipirea tuturor tipurilor de materiale pe suprafete poroase si neporoase
- Aplicatii orizontale : toate tipurile de acoperitori de pardoseli, placi ceramice, covoare, etc
- Aplicatii verticale : lambriuri, panouri din otel inoxidabil etc.
- Lipirea pietrei naturale (marmura, granit, travertin, ardezie flexibila, etc)

Ambalaj : Galeata 4 kg
Culoare alba

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Rezistenta la agentii chimici :

Buna rezistenta la apa, solventi, uleiuri minerale, grasimi, acizi diluati anorganici si alcalini.
Slaba rezistenta la solventi aromatici, acizi concentrati, hidrocarburi clorurate.

Substraturi :

Tipuri : toate suprafetele uzuale din constructii. Poroase si neporoase.



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos Bucuresti Targoviste 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Natura : curate, fara urme de praf sau grasimi, netede, nedeformabile, rezistente la presiune, fara fisuri, fara urme de vopsea veche. Orice reziduuri pe suprafete va influenta aderența și trebuie îndepărtate mecanic prin sleuire de exemplu. Recomandăm un test preliminar de compatibilitate.

Nota : la lipirea suprafețelor care se curbează prin supunerea la sarcina cum ar fi policarbonat și PMMA (sticla Plexi) există riscul de crăpare al acestora și nu recomandăm utilizarea acestui produs. Datorită diversității tipurilor de piatră naturală, la lipirea acestora recomandăm un test prealabil de compatibilitate deoarece pot apărea pete. Nu există aderența pe suprafețe din PE, PP, PTFE și bituminoase.

Mod de utilizare :

Aplicați adezivul pe substrat cu ajutorul unei spatule dintate sub un unghi de 60°, apoi presăți materialul de lipit pe substrat.

Produs de curățare

Utilizați Soudal Fix All Cleaner imediat după aplicare sau folosiți Servetele Soudal Swipex.

Măsuri de protecție :

Aplicați măsuri uzuale de igienă. Consultați fișa de securitate pentru mai multe detalii.

Observații :

Fix All Floor & Wall se poate folosi pentru lipirea pietrei naturale sau a placilor ceramice însă nu este recomandat ca material elastic de rostuire. Utilizați doar sub materialele de acest tip. Nu folosiți la chituiră suprafețelor vitrate. Datorită existenței a multor tipuri de vopseli recomandăm ca înainte de vopsire să efectuați un test prealabil de compatibilitate. Datorită existenței unei game largi de materiale recomandăm un test prealabil de aderență. Nu utilizați la suprafețe în contact permanent cu apa.

Dispoziții de reglementare privind mediul LEED:

Fix All Floor & Wall este conform cu cerințele LEED.

Materiale cu emisii reduse: adezivi și materiale de etanșare. Nr prescripție SCAQMD 1168. Se întrunesc cerințele USGBC LEED © IEQ Credit 4.1 în 2009: Low-emision. Materiale - Adezivi & Etanșanti pentru limitări privind COV.

Atenționare Conținutul acestei specificații tehnice este rezultatul testării, monitorizării și experienței. Este de natură generală și nu implică nici o responsabilitate. Este la latitudinea utilizatorului să determine, prin testare dacă produsul este adecvat pentru utilizare.