

MULTIBAT **ExtraAdeziv**
EXTRAZID Z6

ADEZIV DE ZIDĂRIE



Termen de valabilitate: **12 luni** de la data fabricației înscrisă pe lateralul ambalajului.

Adeziv pentru aplicare în strat subțire, maxim 5 mm, pentru zidărie din blocuri BCA sau cărămidă. Adezivul se aplică numai pe suporturi minerale; nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton.

CARACTERISTICI

Rezistență ridicată

Aderență ridicată

Prelucrare ușoară

Consum redus

Aplicare cu gletiera cu zimți

DATE TEHNICE

Clasa de mortar:	M5, conform SR EN 998 - 2 / 2016
Granulație:	0 - 1 mm
Aderență la suport:	minim 0,1 N/mm ²
Rezistență la compresiune:	minim 5 N/mm ²
Timp de găleată:	cca. 2 ore
Timp de corecție:	cca. 4 minute
Temperatură aer/suport la punere în operă:	minim +5°C maxim +35°C

CONSUM DE ADEZIV LA APLICARE BCA

Dimensiuni BCA	Consum/m ²	m ² /sac 25kg
65*20*25	~ 4,5 kg	~ 5,8
60*20*25	~ 6,3 Kg	~ 3,9
60*30*25	~ 9,5 Kg	~ 2,6
Nut Feder 60*20*25	~ 3,8 Kg	~ 6,5
Nut Feder 60*30*25	~ 5,7 Kg	~ 4,3

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard, cu gletieră cu zimți 6x6 mm. În funcție de condițiile de aplicare, pot apărea diferențe. Prin utilizarea mistriei zimțate cu lățime variabilă, în funcție de lățimea zidului de BCA, grosimea rostului de mortar poate ajunge și la 3 mm. În aceste condiții, consumul este ușor mai scăzut.

Stratul suport și pregătirea suprafeței:

Blocurile de zidărie se desprăfuiesc în prealabil. Stratul suport trebuie să fie curat, fără urme de ulei sau grăsimi, suportul trebuie să fie plan și rigid. Zidăria BCA în special trebuie protejată de ploaie pe toată durata cât este expusă. BCA absoarbe o cantitate foarte mare de apă. În stare udă, efectul de termoizolație al BCA se reduce considerabil.

Punerea în operă:

La 25 kg produs se amestecă omogen cca. 4,75 - 5,5 litri apă curată, de preferință cu malaxor electric. Se lasă în repaus 5 - 10 minute după care se mai amestecă scurt, energetic, încă o dată. La amestecarea cu betonieră electrică, timpul de malaxare este de 5 - 10 minute. Materialul se trage pe suprafața de contact cu gletiera cu zimți. La utilizarea de blocuri BCA cu Nut și Feder nu se aplică material pe lateralele blocurilor. Blocurile de zidărie se așează pe patul de mortar adeziv și se presează ușor. Zidăria trebuie protejată de ploaie pe toată durata cât este expusă, pentru a nu absorbi o cantitate mare de apă.