

DISPROBIT

Soluție hidroizolantă bitum-cauciuc



Disprobit este o soluție asfaltică bituminoasă, cu cauciuc, pentru hidroizolări cu aplicare la rece. Se poate aplica pe suporturi uscate sau umede și aderă la majoritatea materialelor suport uzuale utilizate în construcții: beton, tencuieli, zidărie, lemn, metal, OSB, carton bituminos, învelișuri bituminoase vechi.

BENEFICII

- ⇒ nu necesită încălzire sau topire, se aplică simplu, direct din găleată, folosind bidineaua
- ⇒ nu curge de pe suprafețe verticale, chiar și la temperaturi ridicate, datorită calităților tixotropice
- ⇒ este rezistent la condițiile atmosferice defavorabile, nu fisurează datorită înghețului, rezistă la acizi și baze în concentrație redusă
- ⇒ nu emană miros puternic fiindcă nu conține solvenți, nu are risc de incendiu
- ⇒ se poate folosi în combinație cu polistirenul, nu atacă polistirenul extrudat și sau expandat.

APLICAȚII

Se utilizează pentru: hidroizolarea fundațiilor, subsolurilor, garaje, parcaje subterane, protecția împotriva umezelii sub cota ± 0.00 a clădirilor, cuzineți, stâlpi, în două cazuri:

1. izolarea ca barieră împotriva umidității ușoare, naturale a solului sau
2. ca strat de amorsare în cazul utilizării unor soluții de impermeabilizare mai puternice, cum ar fi Abizol ST sau Abizol 2KS în cazul terenurilor cu umiditate ridicată sau apă freatică.

DATE TEHNICE

Consistența	substanță tixotropică
Culoare	brun închis/negru
Densitate [g/ml]	0,98 - 1,20
Temperatura de aplicare	+5°C la +30°C

Amorsare

Diluare cu apă	1:1 - 1:2
Consum:	0.2-0.3 kg / m ²

Hidroizolare ușoară

Țimp de întărire pe strat	6 ore
Consum:	0.8 – 1.2 kg/m ² pe strat
Număr de straturi:	2 depinde de aplicație
Nr. de straturi pentru amorsare	1 strat
Curățarea uneltelor:	apă, după uscare cu solvenți organici

Datele tehnice și instrucțiunile de aplicare sunt date la temperatura de +23°C \pm 2°C și umiditatea de 60%. Temperaturile joase și umiditatea ridicată pot face timpul de uscare mai lung.

- 1 -

Ambalat la recipiente de plastic de 5kg si 10kg

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

Pregătirea suprafeței:

Suprafața nu trebuie să fie înghețată, acoperită de brumă sau de strat de apă. Îndepărtați straturile vechi, praful, corpurile străine (îndepărtați resturile rămase de la agenții de decofrare). Îndepărtați rugina de pe suprafețele din metal și grunduiți anti-coroziune. Aplicați un mortar de ciment pe suprafețele rugoase și în goluri, lufturi mai mari de 2mm. Tencuielile noi și betoanele trebuie să fie uscate și întărite.

Înainte de orice aplicație amorsați substratul. Pentru amorsare utilizați diluarea 1:2 cu apă. Așteptați până se usucă

Aplicarea:

se aplică la rece. Înainte de aplicare mixați bine la turație joasă. Aplicați materialul cu o perie sau bidinea. Înainte de aplicarea stratului următor, stratul anterior trebuie să fie total uscat. Straturile să fie perpendiculare unul pe celălalt, în cruce.

La renovarea sau întreținerea învelitorilor de acoperis - Îndepărtați bucățile rupte sau îndoite de carton bituminat, corpurile străine, umflăturile se vor tăia în cruce și se vor lipi cu chit bituminos de umplere. Aplicați materialul în cel puțin 2 straturi, unul perpendicular pe celălalt, în cruce. Pentru a crește durabilitatea în timp a învelitorii, este recomandat să se împrăștie nisip cuarțos pe ultimul strat proaspăt aplicat.

Hidroizolarea – Aplicați materialul în cel puțin 2 straturi. Toate muchiile și rosturile trebuie să fie întărite cu benzi textile imersate în primul strat.

INFORMAȚII LOGISTICE ȘI DE TRANSPORT

Garanția la raft este de 12 luni din data fabricării dacă este depozitat la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați la îngheț!

Conținut	Ambalaj	Bucăți/EURO palet
10 kg	Găleată	44
20 kg	Găleată	33

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luați măsurile de precauție obișnuite. Păstrați produsul departe de orice sură de foc sau scânteii. Pentru informații detaliate consultați Fișa de Securitate și Siguranță disponibilă la cerere la Selena Romania.

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor, **S37** Purtați mănuși de protecție potrivite **S46** Dacă este înghițit consultați un medic imediat și prezentați-i eticheta ambalajului.

Instrucțiuni depozitare deșeurilor: Resturile de produs, precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementările legale.



Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. SELENA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet

